

eurocol 418

the strong connection



EUROFLEX LINO POLARIS

Клей для натурального лінолеуму. Спеціальний клей з дуже високою клейкою здатністю для натурального лінолеуму, пробкових покриттів на джутовій основі, килимових покриттів з різною підкладкою на всі поглинаючі підготовлені поверхні або ДСП-плити. Незамінний при укладанні складних аплікацій із натурального лінолеуму.

ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	Акрилова сополімерна дисперсія
Колір	Бежевий
Консистенція	Середньов'язка

- швидко схоплюється
- дуже висока початкова клеюча сила
- морозостійкий, після розморожування придатний до застосування
- економічна витрата
- не викликає деформації покриттів з натуральної сировини
- придатний для теплих підлог і під меблі на роликах
- низький вміст розчинників
- GISCODE D2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата	450 г/м ²
Займистість	Не запалюється.
Морозостійкість	Морозостійкий під час транспортування. 5 циклів заморожування-відтавання до -40°C
Щільність	1,30 г/см ³

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для швидкого приклеювання:

- натурального лінолеуму в рулонах або плитках;
- складних аплікацій із натурального лінолеуму;
- коркових покриттів на джутовій основі; килимових
- покриттів на основі з натурального джуту на основі, що поглинають вологу, або ДСП-плити

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови зберігання	У невідкритій заводській упаковці при температурі 5-25°C
Інструмент	Зубчастий шпатель ТКВ В1
Робочий час	10-15 хвилин при температурі 18 - 20 °C і вологості 65%
Час підсушування	До 5 хвилин при температурі 18 - 20°C та вологості 65%
Час висихання	24 годин при температурі 18 - 20°C та вологості 65%
Термін зберігання	6 місяців в оригінальній упаковці. Щільно закрийте та використовуйте якнайшвидше.
Очишувач	Вода (для незатверділого продукту).

Температура застосування	Температура матеріалу та в приміщенні мін. 18°C, температура підлоги мін. 15°C, відносна вологість повітря 35%-75% (рекомендована <65%).
Морозостійкість	Морозостійкий під час транспортування. 5 циклів заморожування-відтавання до -40°C

* Надані значення є лабораторними, які, з огляду на велику варіативність кліматичних умов, складу чорнової підлоги та товщини шару, є лише орієнтовними значеннями.

Основа:

- Готова до укладання основа повинна відповідати відповідним нормам: повинна бути міцною на стиск і розтягнення, тривалий час сухою, без тріщин і пилу, рівною, вільною від шарів, що знижують зчеплення. Під час виконання робіт слід дотримуватися відповідних галузевих норм і приписів. Основи з недоліками необхідно попередньо обробити: відшліфувати, нанести ґрунтовку, прошпатлювати, в іншому випадку ці недоліки письмово зафіксувати.
- Під час підготовки основи, придатної для використання під крісла на роликах, вологопоглинаючої та рівної, необхідно нанести вирівнювальну суміш шаром 1,5-2 мм.
- Наливний асфальт та інші неабсорбуючі основи, а також чутливі до вологи поверхні (наприклад, стяжки на основі сполук сульфату кальцію, ксилоліт, магнезіальні стяжки) обов'язково шпаклюються шаром мінімум 2 мм.

Інструкція із застосування:

- Перед застосуванням добре розмішати!
- Нанесіть клей на основу рівномірно за допомогою зубчастого шпателя В1. При приклеюванні підкладка підлогового покриття повинна бути повністю покрита клейовими рифами. За необхідності збільшити зубчасту пластинку, а також регулярно міняти зношені зубчасті пластинки. Місця провисання натурального лінолеуму слід приклеювати контактним способом (клей наноситься і на підкладку, і гладким шпателем на основу безпосередньо перед укладанням).
- На поглинаючих основах, акліматизоване покриття слід укласти у вологе клейове поле (відразу після нанесення клею). На слабо поглинаючих основах укладання проводити після підсушування клею близько 10 хвилин.
- Укладене покриття притерти і прикатати валиком спочатку по ширині (поперек), потім по довжині (уздовж). Торці та бічні шви покриття притерти особливо ретельно.
- Місця, де покриття утворює хвилі, або вигнуті краї покриття необхідно до укладання прогнути в протилежний вигину бік. Залишки повітря під покриттям неприпустимі, їх потрібно відразу усувати.
- На слабо поглинаючих основах, а також у приміщеннях з високим навантаженням покриття слід ще раз прикатати через 15 хвилин після укладання.

Системи підлогового опалення

- Клей придатний для застосування на опалювальних підлогах.
- Випробування системи підлогового опалення має бути проведене до початку робіт з укладання покриття і зафіксоване в журналі виконання робіт.
- Вимкніть систему підлогового опалення щонайменше за 24 години до укладання покриття. Запуск системи підлогового опалення проводять не раніше ніж за 72 години після укладання покриття з кроком температури максимально 5 °C на добу.

Додаткова інформація

- Покриття перед укладанням необхідно акліматизувати до температури приміщення. Покриття, що зберігалися в холодних приміщеннях і не акліматизовані, можуть після укладання підніматися по швах.
- Під час розкрою покриття необхідно враховувати здатність натурального лінолеуму давати усадку по довжині і розтягуватися по ширині під впливом вологості повітря або основи, а також під впливом води, що забирається з клею (мінімальна відстань між полотнами натурального лінолеуму - 0,5 мм). У той час як усадка в довжину відбувається відносно швидко і після укладання не відіграє важливої ролі, розтягнення в ширину відбувається набагато повільніше. Занадто тісне укладання полотен одне до одного без проміжної відстані може призвести до сплющування, загибання країв догори або навіть до утворення бульбашок під покриттям у ділянці швів.
- Зварювання швів зварювальним шнуром можна проводити тільки після затвердіння клею, не раніше ніж через 24 години.
- Дотримуйтесь інструкцій з укладання від виробників підлогового покриття.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо застосування інших супутніх матеріалів для укладання.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

LEED	ЛОС 54,6 г/л
DGNB	ЛОС 4,2%
Клас небезпеки	Ні.
Паспорти безпеки продуктів Forbo Eurocol відповідно до EEG-guideline 91/155.	
Безпека та навколишнє середовище	
Паспорт безпеки Надається за запитом.	

УПАКОВКА

Артикул	Назва	Упаковка	Штрих-код	Кількість на палеті
418	Euroflex Lino Polaris	14 кг	4607164120979	44