

eurocol

522

the strong connection



EUROSAFE STAR TACK

Універсальний клей. Високоякісний дисперсійний клей для приклеювання покриттів на підготовлені поглинаючі та не поглинаючі вологу основи. Придатний для підлоги та стін. Для укладання покриттів із ПВХ, спіненого вінілу в рулонах вологим та контактним способом. Можлива термічна реактивація клею. Не містить розчинників.

ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	Сополімерна дисперсія
Колір	Бежевий
Консистенція	Середньов'язка

- придатний для укладання покриттів на ще вологий або сухий клейовий шар, а також для приклеювання покриттів контактним способом
- тривалий відкритий час
- висока клейка здатність
- активується за допомогою фена для гарячого зварювання без насадки
- придатний для опалювальних підлог та для використання під меблі на роликах

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата	220 - 270 г/м ² -шпатель А1/А2, бл. 430 - 450 г/м ² - шпатель В1
Займистість	Не спалахує.
Морозостійкість	Морозостійкий при транспортуванні. 5 циклів заморожування-відтавання до -40°C
Морозостійкість	Неморозостійкий під час транспортування, берегти від заморожування (для клею німецького виробництва).
Щільність	~1,28 г/м ³

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для приклеювання

- комерційних ПВХ-покриттів у рулонах;
- покриттів із спіненого вінілу на підлогу та на стіни;
- ПВХ-покриттів на основі поліестеру або мінеральних волокон;
- кварц-вінілових плиток;
- текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу та поліуретану - потрібне попереднє тестування на сумісність матеріалів;
- стінових матеріалів у спортзалах.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови зберігання	У невідкритій заводській упаковці при температурі 5-25°C
Інструмент	Зубчастий шпатель A1/A2, B1 - залежно від типу основи та виду покриття
Робочий час	30 хвилин на поглинаючих основах, 90 хвилин на неабсорбуючих основах при температурі 18 - 20°C і вологості 65%
Час підсушування	30 - 40 хвилин - для неабсорбуючих основ при температурі 18 - 20 °C і вологості 65%
Час підсушування	10 - 20 хвилин - для поглинаючих основ
Час висихання	~24 годин при температурі 18 - 20°C та вологості 65%
Термін зберігання	15 місяців
Очищувач	Вода
Температура застосування	Температура матеріалу та в приміщенні мін. 18°C, температура підлоги мін. 15°C, відносна вологість повітря 35%-75% (рекомендована <65%).
Морозостійкість	Морозостійкий при транспортуванні. 5 циклів заморожування-відтавання до -40°C
Морозостійкість	Неморозостійкий під час транспортування, берегти від заморожування (для клею німецького виробництва).

* Надані значення є лабораторними, які, враховуючи велику варіативність кліматичних умов, складу чорнової підлоги та товщини шару, є лише орієнтовними значеннями.

Основа:

- Основа повинна відповідати вимогам бути міцною на стиск і розтяг, чистою, сухою, без тріщин і пилу, рівною, вільною від шарів, що перешкоджають адгезії. Підлоги з недовіками необхідно доопрацювати: відшліфувати, нанести ґрунтовку та шпаклівку.
- Для підготовки придатної поверхні для крісел на роликах, необхідно пошпаклювати шар 1,5-2 мм за допомогою суміші Forbo Eurocol (підходить під передбачувані умови експлуатації).
- Наливний асфальт та інші неабсорбуючі основи, а також чутливі до вологи поверхні (наприклад, ангідритні стяжки), слід шпаклювати шаром мінімум 2 мм.

Інструкція із застосування:

- Перед застосуванням клей ретельно розмішати!
- У разі застосування для текстильних покриттів потрібно попереднє тестування на сумісність матеріалів!
- Нанести клей за допомогою зубчастого шпателя рівномірно на основу. Розмір зубців шпателя залежить від рівності поверхні та основи покриття. Для гладкої основи використовується зубчастий шпатель A1 або A2 (вінілові покриття), а для структурованої – B1 (текстильні покриття). Основа покриття повинна повністю стикатися з клейовими рифами. Вчасно змінійте насадки зубчастого шпателя.
- Укладання покриття на ще вологий клейовий шар: при укладанні на основи, що вбирають, після нанесення клею почекати 10-15 хв. (час підсушування) і укласти покриття ще вологе клейове поле, потім притерти.
- Приклеювання на висохлий шар клею (одностороннє приклеювання): при приклеюванні на неабсорбуючі основи і для паронепропускних покриттів клей попередньо повинен повністю підсохнути. Час підсушування прибіл. 30 – 60 хвилин, залежно від кліматичних умов у приміщенні. Покриття після укладання відразу добре притерти, особливо в області швів.
- Контактне приклеювання (приклеювання покриттів на стіни, стелі та відбивних стінових покриттів у спортивних спорудах): клей нанести на основу та підкладку покриття та за аналогією з одностороннім приклеюванням дати йому підсохнути. Протягом часу укладання (близько 90 хвилин) укласти покриття та добре притерти. Подальше коригування покриттів неможливе!
- Клей протягом кількох днів можна реактивувати за допомогою фена для гарячого зварювання без насадки. Для цього необхідно нагріти основу та покриття до температури прибіл. 70-80° і клеїти аналогічно до контактного приклеювання.
- При укладанні покриттів, схильних до сильної зміни розмірів під впливом тепла (усадка/розтягування), рекомендуємо використовувати клеї 528 Eurostar Allround, 599 Eurosafe Super.
- Зварювання швів покриття можна проводити тільки наступного дня (через 24 години).

Системи підлогового опалення

Клей придатний для застосування на підлогах, що опалюються. Випробування системи опалення підлоги повинно бути проведене до початку робіт з укладання покриття і зафіксовано в журналі виконання робіт. Вимкніть систему опалення як мінімум за 24 години до укладання покриття. Запуск системи опалення підлоги проводиться не раніше 72 годин після укладання покриття з кроком температури максимально 5 °C на добу.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Паспорт безпеки надається за запитом

УПАКОВКА

Артикул	Назва	Упаковка	Штрих-код	Кількість на палеті
522	Eurosafe Star Tack	13 кг нетто	4607164120795	44 шт.
522	Eurosafe Star Tack	20 кг нетто	4607164120801	32 шт.