

eurocol 643

the strong connection



EUROSTAR FIBRE

Універсальний клей, армований волокном, міцний, з тривалим відкритим часом і високою кінцевою міцністю.

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Сополімери ефіру акрилової кислоти, полівінілацетат, мінеральні наповнювачі, загусники, змочувачі, піногасники, вода, консерванти.
Колір	Білий.
Консистенція	В'язка.

- Високоякісний, армований волокном, клей для мокрої поверхні з високою адгезією.
- З тривалим відкритим часом.
- Для приклеювання гомогенних і гетерогенних ПВХ-покриттів у вигляді рулонів і плиток, дизайнерських підлогових покриттів з ПВХ (LVT), CV-покриттів, текстильних покриттів (наприклад, голкопробивного ковротіну), лінолеуму в рулонах, модульних лінолеумних підлогових покриттів, еластомерних підлогових покриттів (наприклад, pora®) в рулонах і плитках розміром до 1 м x 1 м, товщиною ≤ 4 мм, а також для ізоляційних підкладок з Eurocol.
- Щодо підлогових покриттів, що не містять хлору, проконсультуйтеся з нашим відділом з технології нанесення.
- Для укладання на стандартизовані, повністю вирівняні, поглинаючі основи.
- Клей досягає дуже високої кінцевої міцності.
- Рекомендується для поліпшення стабільності розмірів і стійкості до вдавнення приклеєних підлогових покриттів.
- Продукт можна використовувати на підлогах з підігрівом.
- Підходить для використання стільців з коліщатами відповідно до DIN EN 12529.
- Підходить для миття миючими засобами відповідно до RAL 991 A2.
- Для використання всередині приміщень.
- Дуже низький рівень емісії EMICODE EC 1 Plus.
- Будівельний продукт, перевірений на викиди відповідно до принципів DIBt. Зареєстрований на baubook як «екологічний будівельний продукт».

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	Лінолеум і текстильні покриття, ізоляційні підкладки: B1, B2 (ТКВ) бл. 500 г/м², ПВХ, ХВ покриття: A1, A2 (ТКВ) прихл. 240 - 280 г/м², Еластомерні покриття: A2 (ТКВ) прихл. 290 г/м², також в залежності від основи. *
Морозостійкість	Ні.
Особливість	Армований волокном. Універсальний.
Щільність	1,31 г/см³.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для приклеювання

- гомогенні та гетерогенні ПВХ-покриття в рулонах і плитках,
- дизайнерські ПВХ-покриття для підлоги (LVT),
- CV-покриття,
- текстильні покриття (в т.ч. фетр, кулькова пряжа),
- Лінолеумні покриття в рулонах,
- модульні лінолеумні покриття для підлоги,

643 EUROSTAR FIBRE

- Еластомерні покриття для підлоги (наприклад, pora[®]) у вигляді рулонів і плиток
- розміром до 1 м x 1 м, товщиною <= 4 мм, ізоляційні підкладки Eurocol.

Щодо покриттів без хлору, будь ласка, проконсультуйтеся з нашим відділом технологій нанесення.

ВИКОРИСТАННЯ

Зберігання	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.
Інструменти	Зубчастий шпатель A1, A2, B1, B2 (ТКВ), залежно від покриття підлоги.
Час висихання	30 хвилин.
Термін зберігання	Приблизно 15 місяців в оригінальній упаковці. Після відкриття щільно закрити і використати якомога швидше.
Очищувач	Вода.
Примітки	Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки використовуваних монтажних матеріалів і покриттів! Перед укладанням підлогових покриттів дайте їм можливість провітритися в приміщенні. Покриття повинні бути укладені рівно. Під час фази схоплювання слід уникати прямого впливу тепла / сонячних променів, а також динамічних і точкових навантажень. Зварювати/затирати покриття можна не раніше наступного дня. Щоб максимально зменшити залишкові відбитки, еластичні покриття завжди слід укладати на вологий клейовий шар і відразу ж добре розтирати, щоб повністю розчавити клейові борозенки. Якщо час укладання, протягом якого клейова канавка ще може бути повністю роздавлена, перевищено, залишаються стоячі канавки, які можуть бути помітні на верхній стороні тонких покриттів або роздавлені під дією точкових навантажень. Це призводить до видимих деформацій в структурі підлогового покриття. Будь-які претензії, що впливають з таких зауважень, виключаються. Виконання робіт необхідно організувати таким чином, щоб не перевищити час висихання, який забезпечує змочування зворотного боку підлогового покриття. У випадку текстильних покриттів необхідно звернути увагу на стабільність розмірів під впливом вологи (усадка). При приклеюванні текстильних покриттів без шпаклівки необхідно дотримуватися часу витримки прибіл. 20 хвилин, щоб запобігти «відклеюванню» мокрої основи. EMICODE, додаткова інформація на сайті www.emicode.com. Носіть захисні рукавички / захисні окуляри.

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Основа повинна бути стійкою до стискання і розтягування, постійно сухою, без тріщин і пилу, рівною і без шарів, що зменшують адгезію. Шари, що зменшують адгезію, і старі залишки матеріалів необхідно видалити відповідними механічними засобами згідно з вимогами DIN 18365.
- Для вирівнювання основи слід використовувати рекомендовані Eurocol вирівнювальні суміші/грунтовки.
- Використовувані монтажні матеріали повинні відповідати основі та призначенню.

Інструкція по застосуванню:

- Перед застосуванням витримайте продукт відповідно до умов обробки.
- Перед застосуванням перемішати!
- Нанести клей зубчастим шпателем рівномірно по всій поверхні основи, в залежності від покриття підлоги, не залишаючи клейових кишень. Тильна сторона покриття повинна бути повністю покрита клеєм у вигляді канавок. Своєчасно замінійте шпатель.
- Укладіть покриття на ще вологий клейовий шар.
Необхідний час висихання залежить від кількості клею, температури, вологості та поглинальної здатності основи.
Під час тесту клей повинен тягнути нитки, але не повинен розмазуватися.
- У разі підвісного укладання лінолеуму клей необхідно наносити на зворотну сторону покриття гладким шпателем перед укладанням покриття на клейову основу (контактне приклеювання).
- Залежно від клімату в приміщенні і всмоктуючої здатності основи, покладіть підготовлене покриття на клейову основу відразу або після закінчення часу, зазначеного в технічних характеристиках, втирайте і прокатуйте. Необхідно уникати повітряних кишень під покриттям або негайно видаляти їх.
- Торці і нерівні краї покриття завжди повинні бути завальцьовані.
- При необхідності, через 15 хвилин після укладання притерти або прикатати торці, шви або інші порожні ділянки.

Особливі примітки:

Еластомерні підлоги, дизайнерські підлоги з ПВХ/LVT (ТКВ А2) і лінолеум (ТКВ В1)

Після витримки приблизно 10 - 15 хвилин, краї злегка стикувати, але не притискати.

Роботу слід організувати таким чином, щоб після закінчення часу висихання клейова канавка все ще могла розкритися, і її можна було б притиснути до поверхні.

Покриття для підлоги з ПВХ у вигляді планок (ТКВ А2)

Час укладання приблизно 30 хвилин, у разі вологого приклеювання відразу ж добре розтерти та прокатати поверхню.

Підлогові покриття CV

Для рівних основ можна взяти шпатель А1 (ТКВ), що скорочує час висихання до мінімуму.

Текстильні покриття та голкопробивні килимові покриття (ТКВ В1- В2)

Впродовж часу укладання приблизно 40 хвилин, відразу ж добре втерти та енергійно прокатати поверхню.


Рулонні покриття для підлоги

Клей, нанесений зубчастим шпателем, негайно розкочується валиком з мікрофібри Eurocol, що зменшує час висихання і схильність покриттів до вдавлення при ранньому навантаженні, а також маркування паців і схильність до повторного забруднення.

Умови укладання:

температура підлоги не менше 15 °C,
температура матеріалу та приміщення не менше 18°C,
35-75% відносної вологості повітря, при укладанні лінолеуму рекомендується <65%

ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE	D1 Матеріали для укладання, що не містять розчинників, вміст розчинників ≤ 0,5%.
LEED	ЛОС 0 г/л, виконано: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 0 %, рівень якості: 4
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155 Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте вживання їжі, напоїв та куріння під час використання продукту. Утилізувати тільки порожні контейнери для переробки. Залишки зав'язаного матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
Паспорт безпеки	Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки, доступний на сайті www.forbo-eurocol.de .
Контактний телефон для алергіків	Інформація для алергіків: +49 361 730410.
Речовини, що викликають алергію	Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, суміш: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічні реакції.

ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	Вантажна одиниця
643	Eurostar Fibre	Відро з поліетилену 13 кг	44/на палеті

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.

643 EUROSTAR FIBRE