

eurocol 650

the strong connection



EUROSTAR FASTCOL

Дисперсійний контактний клей, дуже висока контактна адгезійна міцність, універсальний, не містить розчинників.

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Дисперсія поліхлоропрену.
Колір	Кремовий.
Консистенція	Пастоподібна.

- Не містить розчинників, термореактивний, дуже міцний контактний клей з тривалим часом контактної адгезії.
- Для контактного склеювання різноманітних матеріалів, таких як шкіра, метал, кераміка, пластик (наприклад, ABS, ПВХ, поліакрил), дерево та гума.
- Також для сертифікованих підлогових покриттів з ПВХ, еластомерних підлогових покриттів, лінолеуму, пробки, плінтусів і профілів на підлогах, стінах і платформах.
- Для укладання на стандартизовані, повністю вирівняні, поглинаючі основи або щільні основи.
- Після висихання клей можна термічно реактивувати.
- Продукт можна використовувати на підлозі з підігрівом.
- Підходить для використання для стільців з коліщатками відповідно до DIN EN 12529.
- Підходить для миття миючими засобами відповідно до RAL 991 A2.
- Для використання всередині приміщень.
- Дуже низький рівень емісії EMICODE EC 1 Plus.
- Будівельний продукт, перевірений на викиди відповідно до принципів DIBt.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	Двошарове нанесення 500 г/м ² для контактного склеювання.
Час висихання	24 години.
Морозостійкість	Ні.
Особливість	Контактний клей, що не містить розчинників.
Щільність	1,36 кг/літр.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для контактного склеювання різних матеріалів, таких як

- Шкіра,
- метал,
- кераміка,
- пластик (наприклад, ABS, ПВХ, поліакрил),
- дерева та гуми.
- Також для дозволених підлогових покриттів з ПВХ, еластомерних підлогових покриттів, лінолеуму, пробки, плінтусів і профілів.

ВИКОРИСТАННЯ

650 EUROSTAR FASTCOL

Зберігання	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.
Інструменти	Текстурований валик (у комплекті).
Можливість використання	Приблизно через 4 години після висихання. *
Робочий час	Дочекайтеся повного висихання клею.
Час висихання	приблизно 30 -120 хвилин, залежно від клімату в приміщенні.
Термін зберігання	Приблизно 15 місяців в оригінальній упаковці. Після відкриття щільно закрити і використати якомога швидше.
Очищувач	Вода.
Примітки	Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки використовуваних монтажних матеріалів і покриттів! Під час приклеювання сходових маршів, зокрема, слід дотримуватися інструкцій виробника відповідного профілю. У разі сумнівів слід знежирити/очистити поверхню, що приклеюється. Носіть захисні рукавички / захисні окуляри.

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Основа повинна бути стійкою до стискання і розтягування, постійно сухою, без тріщин і пилу, рівною і без шарів, що зменшують адгезію.
- Шари, що зменшують адгезію, і старі залишки матеріалів необхідно видалити відповідними механічними засобами згідно з вимогами DIN 18365.
- Для вирівнювання основи слід використовувати рекомендовані Eurocol вирівнювальні суміші/ґрунтовки.
- Використовувані монтажні матеріали повинні відповідати основі та призначенню.

Інструкція по застосуванню:


Перед застосуванням витримати продукт відповідно до умов обробки. Перед застосуванням перемішати!

- Нанесіть клей на всю поверхню тильної сторони підлогового покриття та основи за допомогою текстурованого валика з комплекту поставки.
- Після нанесення дайте клею попередньо висохнути; контактне приклеювання повинно бути виконано протягом часу контактного приклеювання (відкритого часу).
- Висихання можна прискорити за допомогою вентилятора.
Час попереднього висихання і час контактного склеювання залежить від характеру основи, а також від товщини нанесення, температури і вологості в приміщенні.
- Уникайте утворення клейових кишень, оскільки це значно збільшує час висихання.
- Після приклеювання відразу ж добре притирайте приклеєні частини, особливо в області швів у випадку підлогових покриттів. Після цього корекція вже неможлива.
- Висохлу клейову плівку можна реактивувати, нагріваючи її приблизно до 70 °C. Це означає, що профілі або плитку можна попередньо наносити за кілька годин до укладання. Нагрівання забезпечує чистоту кутів і країв.

Умови укладання:

Температура підлоги не менше 15°C,
температура матеріалу і приміщення не менше 18°C,
відносна вологість повітря 35-75%, рекомендована <65%.

ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE D1 Матеріали для укладання, що не містять розчинників, вміст розчинників ≤ 0,5%. ЛОС 0 г/л, відповідає вимогам: IEQ Credit 4.1

650 EUROSTAR FASTCOL

forbo

DGNB	ЛОС 0 %, рівень якості: 4
Клас небезпеки	Відсутні.
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте вживання їжі, напоїв та куріння під час використання продукту. Утилізувати тільки порожні контейнери для переробки. Залишки зав'язаного матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
Паспорт безпеки	Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки, доступний на сайті www.forbo-eurocol.de .
Контактний телефон для алергіків	Інформація для алергіків: +49 361 730410.
Речовини, що викликають алергію	Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, суміш: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічні реакції.

ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	Вантажна одиниця
650	Eurostar Fastcol	Відро з поліетилену 7,5 кг	64/на палеті

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.

