

eurocol

867

the strong connection



EUROFINISH EASY FUTURE

Паркетний лак на основі поліуретану. Підходить для комерційних приміщень з нормальною експлуатацією. Відмінний зовнішній вигляд поверхні.

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Поліакрилатні дисперсії PUR.
Колір	Молочно-білий.
Рівень блиску	Шовковий матовий.
Консистенція	Рідкий

- Дуже високоякісний однокомпонентний паркетний лак на основі поліуретанової акрилатної дисперсії, з дуже
- хорошими вирівнюючими властивостями. Використовується для створення міцного зносостійкого захисту
- всіх стандартних видів паркету. Для паркетної дошки і пробки. Добре розтікається. Для застосування в житлових приміщеннях з інтенсивним використанням і в комерційних приміщеннях з високим механічним і хімічним навантаженням.
- Клас навантаження С відповідно до ÖNorm C 2354.
- У багатьох випадках можливе використання без попереднього ґрунтування.
- Для внутрішніх робіт.
- Продукт можна використовувати на підлозі з підігрівом.
- Досягає класу ковзання R9 згідно з BGR 181 у поєднанні з добавкою 873 Aqua Lacquer Additive.
- Відповідає стандарту DIN EN 71-3 Безпека іграшок - міграція окремих елементів.
- Дуже низькоемісійний монтажний матеріал відповідно до EMICODE EC 1 Plus.
- Будівельний продукт, перевірений на емісію відповідно до принципів DIBt. Задекларований на baubook як «екологічний будівельний продукт».

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	шпатель: приблизно 30 мл/м ² (на одне нанесення) Валик: приблизно 100 - 120 мл/м ² (на одне нанесення)
Час висихання	Повне висихання через 7 днів.
Морозостійкість	Ні.
Можливість використання	Перше використання через 24 години.
Поведінка під час ковзання	R9 відповідає BRG 181.
Особливість	R9 у поєднанні з добавкою 873
Щільність	1,04 г/см ³ .

ЗАСТОСУВАННЯ

Для лакування паркету та пробкового покриття.

ВИКОРИСТАННЯ

Зберігання	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.
------------	---

867 EUROFINISH EASY FUTURE

Інструменти	двосторонній шпатель, валик з мікрофібри
Час очікування	Нанесення шпателем - приблизно 30 хвилин, валиком - приблизно 3 - 4 години.
Термін зберігання	Приблизно 12 місяців в оригінальній упаковці. Відкриту упаковку щільно закрити і використати якнайшвидше
Очищувач	Вода. (для не затверділого продукту)
Примітки	Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки для використовуваних монтажних матеріалів! Зверніть увагу на номер партії. В одному шарі нанесення використовуйте тільки продукти з однієї партії. Якщо використовуються продукти з декількох партій, їх необхідно змішати перед нанесенням. При оновленні старих підлог, будь ласка, проконсультуйтеся з нашим відділом технології нанесення. Для отримання матового покриття на темній деревині наносити максимум 3 шари. Високий вміст матуючого агента може вплинути на прозорість лаку (ефект матового скла). Перед використанням на невідомих типах деревини проведіть власні випробування, щоб запобігти зміні кольору, потьокам або проблемам з нанесенням. Пластифікатори з матеріалів, що контактують з лаком (наприклад, коліщатка стільців, підкладка килимів, повстяні ковзанки), можуть призвести до знебарвлення або розм'якшення лаку. Затверділий шар лаку стійкий до впливу хімічних речовин. Однак фарбувальні засоби (наприклад, фарби для волосся, кольорові дезінфікуючі засоби) і засоби, що містять пластифікатори (наприклад, автомобільні шини, коліщатка стільців, килимові підкладки, повстяні килимки), можуть призвести до незворотного знебарвлення лакового шару. При використанні таких продуктів, а також при застосуванні дезінфікуючих засобів, необхідно провести попередні випробування монтажних матеріалів, які будуть використовуватися. Відповідно до DIN 18356, герметичні паркетні підлоги повинні постійно підтримуватися в належному стані. Для цього ми рекомендуємо використовувати засоби для догляду та чищення Eurocol. Будь ласка, запитуйте окрему інформацію та інструкції по догляду. Не підходить для використання на дерев'яній бруківці та підпружиненій підлозі. EMICODE, додаткова інформація на www.emicode.com. EMICODE, додаткова інформація на www.emicode.com.

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Поверхні повинні бути чистими і вільними від залишків масла, воску, силікону та інших шарів, що знижують адгезію.
- Місця з'єднань необхідно шпаклювати за допомогою відповідної шпаклівки Eurocol.
- Тонкість шліфування залежить від породи деревини. Шліфування поверхні та країв необхідно вирівняти за допомогою шліфувальної сітки.
- Використовуйте ґрунтовку Eurocol з бар'єрним ефектом (наприклад, для екзотичних порід деревини, копченого дуба тощо) або для мінімізації поглинання і склеювання країв (наприклад, вертикальний паркет з планок, паркет на підпружиненій підлозі або на підлозі з підігрівом).
- Крім того, у багатьох випадках можливе без попереднього ґрунтування.
- У разі виявлення дефектів необхідно повідомити про них у письмовій формі.

Інструкція по застосуванню:

Перед використанням прогрійте продукт відповідно до умов обробки.

- Перед застосуванням добре збовтати!
- Перелийте лак в герметичне відро Eurocol і використовуйте захисну малярну стрічку при нанесенні.
- Наносити двостороннім шпателем з нержавіючої сталі 27 см або новим чистим валиком з мікрофібри Eurocol Aqua 25 см.
- Під час нанесення на підготовлену паркетну підлогу використовуйте бахіли для взуття, щоб не залишати слідів.
- Для досягнення рівної поверхні ми рекомендуємо наносити два перехресних вирівнюючих шари або один шар валиком з наступним нанесенням фінішного шару валиком.
- Кількість шарів слід вибирати відповідно до частоти використання. Ми рекомендуємо 2 - 3 шари валиком.
- Не наносити більше двох шарів шпаклівки і одного шару валиком або двох шарів валиком в один день.
- Проміжний час висихання між нанесенням шарів становить не менше 4 годин, але не більше 24 годин.
- При нанесенні після перевищення допустимого часу висихання (24 години), висохлий шар необхідно відшліфувати шліфувальною машинкою з зернистістю 100 або 120. Потім видалити пил з поверхні за допомогою промислового пілососа.
- Проміжне шліфування перед нанесенням фінішного шару лаку покращує зовнішній вигляд поверхні. Після проміжного шліфування необхідно ретельно видалити пил. Для видалення залишків пилу бажано нанести вирівнюючий шар.

Забезпечте рівномірну вентиляцію під час процесу сушіння. Уникайте протягів і прямих сонячних променів.

Рідкісні породи деревини, вибілений ясен, акація, вишня, екзотичні породи або копчений дуб необхідно заґрунтувати блокувальною ґрунтовкою через можливу зміну кольору або розводи, спричинені інгредієнтами або процесом копчення.

Рекомендовані ґрунтовки: Eurocol 883 Europrime Perfect Можна прокатувати і вирівнювати, перешкоджає склеюванню кромки паркету. Висока нейтральність кольору деревини. Тривала оброблюваність «мокрый по мокрому» (можна прокатувати). Відсутність видимих переходів при розкочуванні та вирівнюванні.

Eurocol 857 Europrime Block
Виключно для нанесення валиком. Спеціально для екзотичних порід деревини, копченого дуба та для реконструкції. Яскраво підкреслює текстуру/відтінок деревини для чутливих порід деревини, таких як дуб, бук тощо.

Умови обробки:
температура підлоги не менше 15 °C,
температура матеріалу і приміщення не менше 18°C,
відносна вологість повітря 35-75%, рекомендована <65%.

Для отримання класу ковзання R9 додайте Eurocol 873 Aqua Lacquer Additive R9 у концентрації 3% до водного лаку після, добре перемішайте, струшуючи, і дійте згідно з інструкцією по обробці базового покриття. Отриману суміш з Aqua Lack необхідно використати протягом однієї доби. Регулярно струшуйте суміш, щоб запобігти осіданню структуроутворювача під час обробки.

ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE	W2+ Розчинні у воді засоби для обробки поверхонь, вміст розчинника до 5%, без N-метилпіролідону
LEED	ЛОС 50,9 г/л, виконано: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 4,2 %, рівень якості: 3
Клас небезпеки	Відсутні.
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155 Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте вживання їжі, напоїв та куріння під час використання продукту.
Паспорт безпеки	Утилізувати тільки порожні контейнери для переробки. Залишки зав'язаного матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
Інструкція зі знебарвлення	Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки, доступний на сайті www.forbo-eurocol.de .
Десорайнт	Кат. A/i/Wb: <140 г/л ЛОС (2010).
Контактний телефон для алергіків	Інформація для алергіків: +49 361 730410.
Речовини, що викликають алергію	Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, суміш: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічні реакції.

ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	Вантажна одиниця
867	Eurofinish Easy Future	Каністра ПЕ 5 л	102/на палеті

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.

867 EUROFINISH EASY FUTURE

forbo