

eurocol 900

the strong connection



EUROPLAN DSP

Дисперсійна вирівнююча суміш, готова до використання, для заповнення швів, еластична, пластифікатор міграції.

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Дисперсія синтетичної смоли SBR
Колір	Білий
Консистенція	Пастоподібна.

- Готова до використання, швидко висихаюча, еластична дисперсійна вирівнююча суміш.
- Для тонкого вирівнювання деформованих основ, для еластичних спортивних підлог, пружних підлог, дерев'яних плит та ізоляційних матів.
- Підходить як пластифікатор міграції при укладанні підлогових покриттів на ізоляційні мати, на ретельно очищені, закріплені старі підлогові покриття (ПВХ, СПП, еластомер).
- Для заповнення швів і отворів для шурупів у плитах на деревній основі (V100/OSB), які не були повністю приклеєні.
- Продукт можна використовувати на підлозі з підігрівом.
- Підходить для використання з коліщатками для стільців відповідно до DIN EN 12529.
- Для використання всередині приміщень.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	приблизно 300 - 1200 г/м ² , залежно від основи
Морозостійкість	Ні.
Можливість використання	Приблизно 2 - 3 години. *
Особливість	Покриття для захисту від подряпин. Пластичний, особливо для деформованих основ.
Щільність	1,65 кг/літр.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для тонкого, гнучкого вирівнювання основ, що деформуються.
- Для заповнення швів і отворів для шурупів у дерев'яних плитах.
- Як пластифікатор на старих покриттях з ПВХ і СПП.

ВИКОРИСТАННЯ

Товщина шару	0,5 - 1 мм за одне нанесення, максимум до 2 мм.
Зберігання	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.
Інструменти	Плоский шпатель.
Час висихання	Приблизно 24 години.
Термін зберігання	Приблизно 12 місяців в оригінальній упаковці. Після відкриття щільно закрити і використати якомога швидше.

900 EUROPLAN DSP

Очищувач	Вода.
Примітки	Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки для використовуваних монтажних матеріалів і покриттів! На ізоляційні підкладки укласти тільки ті підлогові покриття, які рекомендовані виробником як придатні для цієї мети; при необхідності отримати технічну консультацію з укладання. Зверніть увагу, що поведінка підлогових покриттів на ізоляційних підкладках при вдавлюванні змінюється. Під час зварювання слід враховувати змінену адгезію клеїв на невсмоктуючій вирівнювальній суміші та відповідно збільшити час висихання на 2-3 дні. Не застосовувати на старих текстильних або фетрових покриттях. На Eurocol 900 Europlan DSP не можна укладати паркет.

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Старі еластичні підлогові покриття, що не піддаються очищенню, необхідно професійно очистити засобом Eurocol 891 Euroclean Basic i, за необхідності, відшліфувати.
- На дерев'яних матеріалах ламелі, що накладаються одна на одну, необхідно заздалегідь вирівняти шліфуванням.

Інструкція по застосуванню:

Перед застосуванням витримайте виріб відповідно до умов обробки.

- Перед застосуванням добре перемішати!
- Рівномірно і якомога тонше нанести вирівнюючу суміш на основу за допомогою широкого шпателя. Також можливе нанесення зубчастим шпателем з подальшим розгладженням.
- Товщина шару не повинна перевищувати 0,5 - 1 мм на один шар.
Для досягнення більшої товщини шару Eurocol 900 Europlan DSP можна наносити повторно після висихання першого шару. Придатність до пересування і готовність до укладання сильно залежать від товщини шару і кліматичних умов в приміщенні!
- При вирівнюванні структурованих основ (підлогове покриття з гумового грануляту, наприклад, Eurocol 820 Eurofloor
- Comfort) доцільно наносити два шари, при цьому другий шар можна наносити через 2-3 години після нанесення першого шару.

Дати всій конструкції з 900 Europlan DSP висохнути протягом приблизно 24 годин.

Установку фінішних покриттів можна проводити тільки після повного висихання вирівнюючого шару, щоб запобігти подальшому розм'якшенню дисперсійної вирівнюючої суміші. Необхідно забезпечити створення невсмоктуючої основи, що необхідно враховувати при виборі клеїв і кріплень, які будуть використовуватися, особливо з огляду на час їх висихання. У разі нанесення паронепроникних покриттів слід використовувати метод клейового шару. Проконсультуйтеся, будь ласка, з нашим відділом технології нанесення.

Умови укладання:

температура підлоги не менше 15 °C,
температура матеріалу та приміщення не менше 18°C,
відносна вологість 35-75%, рекомендована <65%.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE	D1 Матеріали для укладання, що не містять розчинників, вміст розчинників ≤ 0,5%.
LEED	ЛОС 0 г/л, виконано: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 0 %, рівень якості: 4
Клас небезпеки	Відсутній.
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155 Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте вживання їжі, напоїв та куріння під час використання продукту. Утилізувати тільки порожні контейнери для переробки. Залишки зав'язаного матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
Паспорт безпеки	Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки, доступний на сайті www.forbo-eurocol.de .
Контактний телефон для алергіків	Інформація для алергіків: +49 361 730410.
Речовини, що викликають алергію	Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, суміш: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічні реакції.

ДАНИ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	Вантажна одиниця
900	Europlan DSP	Відро з поліетилену 14 кг	44/на палеті

900 EUROPLAN DSP

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.