

Coral технічні характеристики

		Coral Classic	Coral Brush	Coral Duo	Coral Welcome
	Сфера застосування	комерційний важкий	комерційний важкий	комерційний важкий	комерційний важкий
	Колекція	12	14	6	8
	Дизайн	різнокольоровий	однотонний	ребристий	різнокольорові лінійні
	Загальна товщина ISO 1765	прибл. 9 мм, Швидка підлога прибл. 10 мм	прибл. 9 мм, Швидка підлога прибл. 10 мм	близько 9 мм	близько 9 мм
	Доступні ширини рулонів з кромкою 2,5 см з кожного боку	105 см, 155 см, 205 см	105 см, 155 см, 205 см	205 см	205 см
	Доступна довжина рулонів	27.5 метр	27.5 метр	27.5 метр	27.5 метр
	Випускається в плитці	50x50 см / 12 в коробці / 3 м ²	50x50 см / 12 в коробці / 3 м ²		
	Доступна у вигляді плитки для швидкого покриття підлоги	50x50 см / 12 в коробці / 3 м ²	50x50 см / 12 в коробці / 3 м ²		
	Доступні розміри килимків з кромкою 2,5 см з кожного боку	55x90 см, 90x155 см 135x205 см, 205x300 см	55x90 см, 90x155 см 135x205 см, 205x300 см		105x155 см
	Поглинання звуку ISO 354	aw = 0.25 (H) Швидка плитка для підлоги	aw = 0.25 (H) Швидка плитка для підлоги		
	Зменшення ударного шуму ISO 10140-3	ΔLw 29 дБ Швидка плитка для підлоги	ΔLw 29 дБ Швидка плитка для підлоги		
	Стойкість кольору до світла EN ISO 105/B02	7-8	≥ 5	≥ 5	7
	Показники стійкості кольору				
	Тертя EN ISO 105/X12	4-5	5	4-5	5
	Вода EN ISO 105/E01	4-5	4-5	4-5	4-5
	Морська вода EN ISO 105/E02	4-5	4-5	5	4-5
	Водяні розводи EN 1307 annex G	4-5	5	5	5
	Шампунь BS 1006	4-5	4-5	4-5	4-5
	Органічні розчинники EN ISO 105/X05	4-5	4-5	4-5	4-5
	Спосіб виготовлення	ворс 5/32" зрізаний ворс	ворс 5/32" зрізаний ворс	ворс 5/32" зрізаний ворс	ворс 5/32" зрізаний ворс
	Матеріал ворсу	поліамід, пофарбований у розчині	регенерований поліамід ECONYL®	регенерований розчин поліаміду ECONYL® пофарбований поліамід	регенерований поліамід ECONYL®
	Основа ворсу	неткане полотно	неткане полотно	неткане полотно	100% перероблений нетканний матеріал
	Вінілова основа без фталатів	Вініл EVERFORT	Вініл EVERFORT	Вініл EVERFORT	Вініл EVERFORT
	Загальна вага ISO 8543	приблизно 4000 г/м ²	приблизно 4050 г/м ²	приблизно 3800 г/м ²	приблизно 3950 г/м ²
	Загальна вага плиток ISO 8543	приблизно 4100 г/м ² (Швидка підлога приблизно 5000 г/м ²)	приблизно 4100 г/м ² (Швидка підлога приблизно 5000 г/м ²)		
	Вага ворсу ISO 8543	приблизно 870 г/м ²	приблизно 920 г/м ²	приблизно 670 г/м ²	приблизно 750 г/м ²
	Товщина ворсу ISO 1766	близько 7 мм	близько 7 мм	близько 6 мм	близько 6.3 мм
	Щільність ворсу ISO 8543	0,100 г/см ³	0,105 г/см ³	0,095 г/см ³	0,111 г/см ³
	Кількість пучків ISO 1763	бл. 61 500/м ²	близько 58 000 м ²	близько 32 000 м ²	бл. 79 300/м ²
Уся продукція Coral відповідає вимогам стандарту EN 14041: 2004, за винятком матів і килимків.					
	DoP	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (плитки)	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (плитки)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004
	Вогнестійкість EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS
	Опір ковзанню EN 13893	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30
	Напруга тіла ISO 6356	≤ 2 кВ	≤ 2 кВ	≤ 2 кВ	≤ 2 кВ

Усі торгові організації та виробничі підприємства Forbo Flooring Systems у всьому світі мають сертифіковані системи управління якістю відповідно до ISO 9001.
Усі виробничі підприємства Forbo Flooring Systems мають сертифіковані системи управління навіколишнім середовищем відповідно до ISO 14001.
Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в індивідуальних екологічних деклараціях продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.



Coral технічні характеристики

		Coral Luxe	Coral Interior	Coral Bright	Coral Grip HD	Coral Grip MD
	Сфера застосування	комерційний легкий	комерційний важкий	комерційний середній	комерційний важкий	комерційний важкий
	Колекція	6	8	6	4	4
	Дизайн	однотонний	випадковий візерунок з лінійних та однотонних кольорів	однотонний	3-вимірні взаємопов'язані мононитки	3-вимірні взаємопов'язані мононитки
	Загальна товщина ISO 1765	приблизно 8,5 мм	приблизно 10 мм	приблизно 8,5 мм	відкрита структура приблизно 16 мм, з підкладкою приблизно 17 мм	відкрита структура приблизно 11 мм, з підкладкою приблизно 12 мм
	Доступні ширини рулонів з кромкою 2,5 см з кожного боку	105 см, 205 см		90 см, 130 см, 200 см	122 см (відкрита), 127 см (з підкладкою)	122 см (відкрита), 127 см (з підкладкою)
	Доступна довжина рулонів	20 метра		27.5 метра	приблизно 10 метрів	приблизно 15 метрів.
	Випускається в плитці		50x50 см та 100x25 см / 6+6 в коробці / 3 м²	50x50 см / 12 в коробці / 3 м²		
	Доступна у вигляді плитки для швидкого покриття підлоги					
	Доступні розміри килимків з кромкою 2,5 см з кожного боку	105x155 см, 135x205 см		60x90 см, 90x150 см	60x90 см (відкритий)	60x90 см (відкритий)
	Поглинання звуку ISO 354		αw = 0.20 (H)			
	Зменшення ударного шуму ISO 10140-3		ΔLw 28 дБ			
	Стойкість кольору до світла EN ISO 105/B02	8	≥ 5	7	7	7-8
	Показники стійкості кольору					
	Тертя EN ISO 105/X12	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Вода EN ISO 105/E01	4-5	5	4-5	5	5
	Морська вода EN ISO 105/E02	4-5	4-5	4-5	5	5
	Водяні розводи EN 1307 annex G	5	5	5	5	5
	Шампунь BS 1006	4	4-5	4-5	5	5
	Органічні розчинники EN ISO 105/X05		4-5	4-5	4-5	4-5
	Спосіб виготовлення	ворс 5/32" зрізаний ворс	ворс 5/32" зрізаний ворс	ворс 5/32" зрізаний ворс	нетканый килимок для скребоків з тисненням	нетканый килимок для чищення
	Матеріал ворсу	поліамід, пофарбований розчином	регенерований поліамід ECONYL® поліамід, пофарбований розчином	Регенерований поліамід ECONYL®, пофарбований у розчині	вініл, пофарбований у розчині з протиковзкими гранульованими частинками	вініл, пофарбований у розчині з протиковзкими гранульованими частинками
	Основа ворсу	нетканый	нетканый	нетканый		
	Вінілова основа без фталатів	Вініл EVERFORT	Вініл EVERFORT	Вініл EVERFORT	відкрита структура або з вініловою основою EVERFORT	відкрита структура або з вініловою основою EVERFORT
	Загальна вага ISO 8543	приблизно 4100 г/м²		приблизно 4200 г/м²	бл. 5500 г/м² (відкритий) бл. 8100 г/м² (з підкладкою)	бл. 3500 г/м² (відкрита) бл. 6500 г/м² (з підкладкою)
	Загальна вага плиток ISO 8543		приблизно 4150 г/м²	приблизно 4250 г/м²		
	Вага ворсу ISO 8543	приблизно 1000 г/м²	приблизно 970 г/м²	приблизно 1070 г/м²		
	Товщина ворсу ISO 1766	приблизно 5,5 мм	близько 6 мм	близько 5,8 мм		
	Щільність ворсу ISO 8543	0,140 г/см³	0,100 г/см³	0,160 г/см³		
	Кількість пучків ISO 1763	близько 93 000 м²	близько 58 000 м²	близько 112 900/м²		
Уся продукція Coral відповідає вимогам стандарту EN 14041: 2004, за винятком матів і килимків.						
	DoP	1300147-DoP-004	1300150-DoP-107	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (плитка)	1300118-DoP-004	1300118-DoP-004
	Вогнестійкість EN 13501-1	B _f -s1, G, NCS	B _f -s1, G, NCS	B _f -s1, G, NCS	B _f -s1, G, NCS (з підкладкою)	B _f -s1, G, NCS (з підкладкою)
	Опір ковзанню EN 13893	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30
	Напруга тіла ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV

Усі торгові організації та виробничі підприємства Forbo Flooring Systems у всьому світі мають сертифіковані системи управління якістю відповідно до ISO 9001. Усі виробничі підприємства Forbo Flooring Systems мають сертифіковані системи управління навколишнім середовищем відповідно до ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в індивідуальних екологічних деклараціях продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

