

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

|                            |                       |                                                                                   |                                                  |      |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| Норма                      | EN ISO 10582          |                                                                                   |                                                  |      |
| Інтенсивність використання | ISO 10874 (EN 685)    |  | 23 побутовий<br>34 комерційний<br>43 промисловий | клас |
| Загальна товщина           | EN ISO 24346 (EN 428) |  | 2,00                                             | мм   |
| Шар зносу                  | EN ISO 24340 (EN 429) |  | 0,70                                             | мм   |
| Група стирання             | EN 660-2              |  | T                                                | клас |
| Загальна вага              | EN ISO 23997 (EN 430) |  | 2800                                             | г/м² |
| Стандартна ширина          | EN ISO 24341 (EN 426) |  | 2 - 3 - 4*                                       | м    |
| Стандартна довжина         | EN ISO 24341 (EN 426) |  | +/- 22                                           | м    |

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

|                                                             |                         |                                                                                     |                                |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Стабільність розмірів                                       | EN ISO 23999 (EN 434)   |    | ≤ 0,40                         | %         |
| Викривлення                                                 | EN ISO 23999            |                                                                                     | ≤ 8                            | мм        |
| Світлостійкість                                             | EN ISO 105 B02          |    | ≥ 6                            | ступінь   |
| Залишкове вдавнення                                         | EN ISO 24343-1 (EN 433) |    | ≤ 0,10                         | мм        |
| Звуковий ефект від удару                                    | EN ISO 717/2            |   | Δ Lw 6                         | дБ        |
| Динамічний коефіцієнт тертя                                 | EN 13893                |  | > 0,60                         |           |
| Стійкість до ковзання (випробування з маслом на рампи)      | DIN 51130               |  | R10                            | шкала     |
| Реакція на вогонь<br>Номер звіту ---- VNL F 031380.4        | EN 13501-1              |  | Bfl-s1                         | клас      |
| Підлога з підігрівом                                        | EN 12667                |  | придатний                      |           |
| Тепловий опір                                               | ISO 8302                |  | 0,014                          | м².К/Вт   |
| Теплопровідність                                            | EN 12524                |  | 0,14                           | Вт/(м.К)  |
| Хімічна стійкість                                           | ISO 26987 (EN 423)      |  | стійкий                        |           |
| Статична електропровідність                                 | EN 1815                 |  | < 2кВ                          | на бетоні |
| Випробування на розшарування<br>(стійкість до відшарування) | EN ISO 24345            |                                                                                     | ≥ 50N/50мм                     |           |
| Стійкість до ніжок меблів                                   | ISO 16581 (EN 424)      |  | без пошкоджень                 |           |
| Стійкість до крісла на колісках                             | EN ISO 4918             |  | підходить (тип колеса Н)       |           |
| Антибактеріальна обробка                                    | EN ISO 846              |                                                                                     | так                            |           |
| Маятникове випробування                                     | CENTS 15676:2007        |  | 42+                            |           |
| Холодне зварювання                                          | "Вернер Мюллер"         |                                                                                     | тип А                          |           |
| Гаряче зварювання                                           |                         |                                                                                     | відповідні зварювальні стрижні |           |

\* Дивіться окремий артикул щодо доступної ширини

## СТАЛІСТЬ

Це ілюструється вибором сировини, партнерів, транспорту та виробничих процесів. Наш вибір основних матеріалів ґрунтується на поданні вилог наших клієнтів до якості продукції та мінімального впливу на навколишнє середовище. Ми є лідерами у впровадженні екологічно чистих відновлюваних джерел енергії та активно працюємо над постійним вдосконаленням енергозбереження.



E1 означає, що рівень формальдегіду нижчий за 0,1 ppm (=0,12 мг/м³ повітря)



- Без важких металів
- Без розчинників
- Без формальдегіду
- Без шкідливих пластифікаторів



100% без фталатів



Наша продукція класифікується як А+ за рівнем викидів летких речовин у повітря в приміщенні (об'ємове співвідношення на вантажівку у Франції з січня 2012 року).



## ОСОБЛИВОСТІ



ЖИТЛОВИЙ БУДІВЕЛЬ КОМЕРЦІЙНИЙ