

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Норма	EN ISO 26986			
Інтенсивність використання	ISO 10874 (EN 685)		23 побутовий 32 комерційний 41 промисловий	клас
Загальна товщина	EN ISO 24346 (EN 428)		2,80	мм
Шар зносу	EN ISO 24340 (EN 429)		0,40	мм
Група стирання	EN 660-2		T	клас
Загальна вага	EN ISO 23997 (EN 430)		1950	г/м²
Стандартна ширина	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4 *	м
Стандартна довжина	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30	м

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Стабільність розмірів	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Викривлення	EN ISO 23999		≤ 8	мм
Світлостійкість	EN ISO 105 B02		≥ 6	ступінь
Залишкове вдавнення	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,20	мм
Звуковий ефект від удару	EN ISO 717/2		Δ Lw 15	дБ
Динамічний коефіцієнт тертя	EN 13893		> 0,60	
Стійкість до ковзання (випробування з маслом на рампі)	DIN 51130		R10	шкала
Реакція на вогонь Номер звіту ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	клас
Підлога з підігрівом	EN 12667		придатний	
Тепловий опір	ISO 8302		0,018	м².К/Вт
Теплопровідність	EN 12524		0,16	Вт/(м.К)
Хімічна стійкість	ISO 26987 (EN 423)		стійкий	
Статична електропровідність	EN 1815		< 2кВ	на бетоні
Випробування на розшарування (стійкість до відшарування)	EN ISO 24345		≥ 50N/50мм	
Стійкість ніжок меблів	ISO 16581 (EN 424)		без пошкоджень	
Стійкість до крісла на коліщатах	EN ISO 4918		підходить (тип колеса W)	
Маятниковий тест	CENTS 15676:2007		45+	
Холодне зварювання	"Вернер Мюллер"		тип А	

* Дивіться окремий артикул щодо доступної ширини

СТАЛІСТЬ

Це ілюструється вибором сировини, партнерів, транспорту та виробничих процесів. Наш вибір основних матеріалів ґрунтується на поєднанні вимог наших клієнтів до якості продукції та мінімального впливу на навколишнє середовище. Ми є лідерами у впровадженні екологічно чистих відновлюваних джерел енергії та активно працюємо над постійним вдосконаленням енергозбереження.



Без ортофталатів



100% придатний для переробки

- Без важких металів
- Без розчинників
- Без формальдегідів
- Без шкідливих пластифікаторів



E1 APPROVED FOR EMISSIONS

E1 означає, що рівень формальдегіду нижчий за 0,1 ppm (= 0,12 мг/м³ повітря)



Наша продукція класифікується як A+ за рівнем викидів летких речовин у повітря в приміщенні (обов'язкове санітарне маркування у Франції з січня 2012 року).



floor score



BB



Certifié ISO 14001



Certifié ISO 9001

ОСОБЛИВОСТІ

