

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Норма	EN ISO 26986			
Інтенсивність використання	ISO 10874 (EN 685)		22 домашній	клас
Загальна товщина	EN ISO 24346 (EN 428)		2,00	мм
Шар зносу	EN ISO 24340 (EN 429)		0,20	мм
Група стирання	EN 660-2		T	клас
Загальна вага	EN ISO 23997 (EN 430)		1400	г/м²
Стандартна ширина	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4*	м
Стандартна довжина	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30	м

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Стабільність розмірів	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Викривлення	EN ISO 23999		≤ 8	мм
Світлостійкість	EN ISO 105 B02		≥ 6 - 7	ступінь
Залишкове вдавнення	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,35	мм
Звуковий ефект від удару	EN ISO 717/2		Δ Lw 14	дБ
Динамічний коефіцієнт тертя	EN 13893		> 0,60	
Стійкість до ковзання (випробування з маслом на рампі)	DIN 51130		R10	шкала
Реакція на вогонь Номер звіту ---- VNLf 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	клас
Підлога з підігрівом	EN 12667		придатний	
Тепловий опір	ISO 8302		0,025	м².К/Вт
Теплопровідність	EN 12524		0,08	Вт/(м.К)
Хімічна стійкість	ISO 26987 (EN 423)		стійкий	
Статична електропровідність	EN 1815		< 2кВ	на бетоні
Маятниковий тест	CENTS 15676:2007		30+	
Холодне зварювання	"Вернер Мюллер"		тип А	

* Дивіться окремий артикул щодо доступної ширини

Будь ласка, зверніть увагу, що наведені дані можуть бути неточними й підлягають змінам технічних даних в будь-який час. Інформація в цих документах діє на з 17/03/2023. Компанія Beauflor залишає за собою право вносити зміни в будь-який момент і без попереднього повідомлення. Наші технології постійно розвиваються, тому перед виконанням будь-яких проєктів ми рекомендуємо вам зв'язатися з нами, щоб підтвердити найвищий рівень наших стандартів.

СТАЛІСТЬ

Це ілюструється вибором сировини, партнерів, транспорту та виробничих процесів. Наш вибір основних матеріалів ґрунтується на поєднанні вимог наших клієнтів до якості продукції та мінімального впливу на навколишнє середовище. Ми є лідерами у впровадженні екологічно чистих відновлюваних джерел енергії та активно працюємо над постійним вдосконаленням енергозбереження.



E1 означає, що рівень формальдегідів нижчий за 0,1 ppm (=0,12 мг/м³ повітря)

Наша продукція класифікується як A+ за рівнем викидів летких речовин у повітря в приміщенні (обов'язкове санітарне маркування у Франції з січня 2012 року).



- Без важких металів
- Без розчинників
- Без формальдегідів
- Без шкідливих пластифікаторів

100% без фталатів "для всіх продуктів, вироблених з травня 2017 року і далі"



ОСОБИВОСТІ

