


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Норма	EN ISO 26986			
Інтенсивність використання	ISO 10874 (EN 685)		23 побутовий 33 комерційний 42 промисловий	клас
Загальна товщина	EN ISO 24346 (EN 428)		2,50	мм
Шар зносу	EN ISO 24340 (EN 429)		0,70	мм
Група стирання	EN 660-2		T	клас
Загальна вага	EN ISO 23997 (EN 430)		2600	г/м²
Стандартна ширина	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4*	м
Стандартна довжина	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 25	м

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Стабільність розмірів	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Викривлення	EN ISO 23999		≤ 8	мм
Світлостійкість	EN ISO 105 B02		≥ 6	ступінь
Залишкове вдавнення	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,10	мм
Звуковий ефект від удару	EN ISO 717/2		Δ Lw 13	дБ
Динамічний коефіцієнт тертя	EN 13893		> 0,60	
Стійкість до ковзання (випробування з маслом на рампі)	DIN 51130		DS	шкала
Реакція на вогонь Номер звіту ----- VNL F 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	клас
Підлога з підігрівом	EN 12667		придатний	
Тепловий опір	ISO 8302		0,025	м²·К/Вт
Теплопровідність	EN 12524		0,10	Вт/(м·К)
Хімічна стійкість	ISO 26987 (EN 423)		стійкий	
Статична електропровідність	EN 1815		< 2кВ	на бетоні
Випробування на розшарування (стійкість до відшарування)	EN ISO 24345		≥ 50N/50мм	
Стійкість до ніжок меблів	ISO 16581 (EN 424)		без пошкоджень	
Стійкість до крісла на колісцях	EN ISO 4918		підходить (тип колеса Н)	
Гаряче зварювання			відповідні зварювальні стрижні	
Холодне зварювання	"Вернер Мюллер"		тип А	

* Дивіться окремий артикул щодо доступної ширини

Будь ласка, зверніть увагу, що наведені дані можуть бути неточними й підлягають змінам технічних даних в будь-який час. Інформація в цих документах дієсна з 17/03/2023. Компанія Beauflor залишає за собою право вносити зміни в будь-який момент і без попереднього повідомлення. Наші технології постійно розвиваються, тому перед виконанням будь-яких проєктів ми рекомендуємо вам зв'язатися з нами, щоб підтримувати найвищий рівень наших стандартів.

СТАЛІСТЬ

Це ілюструється вибором сировини, партнерів, транспорту та виробничих процесів. Наш вибір основних матеріалів ґрунтується на поєднанні вигодою наших клієнтів до якості продукції та мінімального впливу на навколишнє середовище. Ми є лідерами у впровадженні екологічно чистих відновлюваних джерел енергії та активно працюємо над постійним вдосконаленням енергозбереження.



E1 означає, що рівень формальдегіду не вищий за 0,1 ppm (=0,12 мг/м³ повітря)



Наша продукція класифікується як A+ за рівнем викидів летких речовин у повітря в приміщенні (обов'язкове санітарне маркування у Франції з січня 2012 року).



Без важких металів
Без розчинників
Без формальдегідів
Без шкідливих пластифікаторів



100% без фталатів
* для всіх продуктів, вироблених з травня 2017 року і пізніше



ОСОБЛИВОСТІ

EN 14041

CE

05

DOP: 450-SC0013-1

B.I.G. Floorcoverings NV
Rijswijk 442, 2710 Willebeke
BELGIUM

MB: 0534

Resistant floor covering for use within building

DS Bfl-s1

