

eurocol

044-1

the strong connection



EUOPRIMER MULTI PLUS

Універсальна ґрунтовка, швидковисихаюча, концентрат

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Стирол-акрилатні сополімерні дисперсії, вода, змочувальні, дефоамуючі і консервуючі речовини.
Колір	Білий.
Консистенція	Рідка

- Розчинна у воді дисперсійна ґрунтовка і сполучна суміш для попередньої обробки вбираючих і невбираючих мінеральних основ, дерев'яних плит або асфальтобетону перед вирівнюванням і склеюванням.
- Наноситься дуже рівномірно, швидко висихає і утворює плівку.
- Продукт можна використовувати на підлозі з підігрівом.
- Для використання всередині приміщень.
- Дуже низькоемісійний монтажний матеріал, сертифікований за стандартом EMICODE EC1 Plus.
- Малоемісійний, з низьким вмістом розчинників відповідно до Blue Angel UZ 113. Зареєстрований на baubook як «екологічний будівельний продукт».

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	залежно від основи та розчинника приблизно 50 - 150 г/м².
Морозостійкість	Ні.

ЗАСТОСУВАННЯ

- як ґрунтовка, що зв'язує пил, на вбираючих основах,
- як клейовий міст на щільних основах перед шпатлюванням або склеюванням

ВИКОРИСТАННЯ

Зберігання	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.
Інструменти	Валик з мікрофібри
Пропорція змішування	нерозбавленою на щільних основах і деревних матеріалах, 1:2 на поглинаючих, цементуючих основах, 1:1 на основах, зв'язаних сульфатом кальцію.
Час висихання	4 - 6 годин на щільних основах. 0,5 години на поглинаючих, цементних основах. 15 годин на основах, зв'язаних сульфатом кальцію, і на дерев'яних основах. *
Термін зберігання	Приблизно 15 місяців в оригінальній упаковці. Після відкриття щільно закрити і використати якомога швидше.

044-1 EUOPRIMER MULTI PLUS

Очищувач	Вода.
Примітки	Необхідно дотримуватися технічної інформації та паспортів безпеки для використовуваних монтажних матеріалів і покриттів! Діють вимоги чинних національних стандартів, інструкцій та паспортів. Не підходить для використання на старих кам'яно-дерев'яних і магнезійних стяжках, а також під 1-компонентними і 2-компонентними паркетними клеями Eurocol. Для подальшого вирівнювання та приклеювання паркету використовуйте Eurocol 048 Europrimer Plus. Для подальшого вирівнювання понад 10 мм використовуйте шліфовані, схвалені Eurocol реактивні ґрунтовки. Не підходить для використання на водорозчинних залишках клею. EMICODE, додаткова інформація на сайті www.emicode.com.

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Основа повинна бути стійкою до стискання і розтягування, постійно сухою, без тріщин і пилу, рівною і без шарів, що зменшують адгезію. Зменшуючі адгезію шари і залишки старого матеріалу необхідно видалити відповідними механічними засобами згідно з вимогами стандартів DIN 18365/DIN 18356.
- Старі фіксовані підлогові покриття, такі як керамічна плитка, тераццо, кам'яні підлоги, після висихання необхідно професійно очистити і відшліфувати до матового стану.
- Тріщини або шви (за винятком деформаційних швів) необхідно зашпаклювати затирочною сумішшю Eurocol 913 Silicat.
- Про будь-які дефекти необхідно повідомляти в письмовій формі.

Інструкція із застосування:

- Перед використанням дайте ґрунтовці дійти до кімнатної температури.
- Перед застосуванням добре збовтати.
- Ретельно розвести та перемішати залежно від області нанесення.

Основа	Розведення	Максимальна товщина шару вирівнюючої суміші	Час сушки
для вирівнювання цементною сумішшю Eurocol:			
Поглинаючі цементні стяжки	1:2	10 мм	0,5 годин
Стяжки на основі сульфату кальцію (ангідрит)	1:1	10 мм	15 годин
Сухі стяжки	1:1	10 мм	15 годин
Щільні основи, керамічна плитка	нерозбавлений	10 мм	4 - 6 годин
Литий асфальт	нерозбавлений	5 мм	4 - 6 годин
Дерев'яний матеріал	нерозбавлений	10 мм	15 годин
для вирівнювання цементною сумішшю Eurocol на основі сульфату кальцію:			
Поглинаючі цементні стяжки	1:2	10 мм	15 годин
Стяжки на основі сульфату кальцію (ангідрит)	1:1	10 мм	1 година
Сухі стяжки	1:1	10 мм	1 година
Щільні основи, керамічна плитка,	нерозбавлений	10 мм	15 годин
Литий асфальт	нерозбавлений	8 мм	15 годин
Дерев'яний матеріал	нерозбавлений	10 мм	15 годин

- Рівномірно нанести на професійно підготовлену основу, не утворюючи розводів.

Час висихання залежить від кількості нанесеного матеріалу, температури і вологості в приміщенні, а також від подальшого використання матеріалу. Завжди слід давати ґрунтовці повністю висохнути.

Для проміжного ґрунтування цементних, самовирівнюючих або стабільних вирівнюючих сумішей для багатшарового укладання перший шар вирівнюючої суміші повинен бути повністю сухим. Проміжну ґрунтовку наносять у розведенні з водою у співвідношенні 1:5!

Для безпосереднього приклеювання текстильних підлогових покриттів на стандартну стяжку розвести у співвідношенні 1:5 (вода) для зв'язування залишків пилу.

044-1 EUROPRIMER MULTI PLUS

Після розведення отриману суміш слід використати негайно. Термін зберігання обмежений.

Умови обробки

температура підлоги не менше 15 °C,
температура матеріалу та приміщення не менше 18°C,
відносна вологість повітря 35-75%, рекомендована <65%.

ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE	D1 Матеріали для укладання, що не містять розчинників, вміст розчинників $\leq 0,5\%$.
LEED	ЛОС 0 г/л, дотримується: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 0 %, рівень якості: 4
Клас небезпеки	Відсутній.
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155 Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте вживання їжі, напоїв та куріння під час використання продукту. Утилізувати тільки порожні контейнери для переробки. Залишки зав'язаного матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
Паспорт безпеки	Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки, доступний на сайті www.forbo-eurocol.de .
Контактний телефон для алергіків	Інформація для алергіків: +49 361 730410.
Речовини, що викликають алергію	Містить суміш: 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1), 1,2-бензізотіазол-3(2Н)-ону. Може викликати алергічні реакції.

ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	Вантажна одиниця
044-1	Europrimer Multi Plus	Каністра ПЕ 10 кг	60/на палеті
044-1	Europrimer Multi Plus	Каністра ПЕ 2.5 кг	120/на палеті

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.