

Технічні характеристики

Sarlon Primeo і Primeo Compact відповідають вимогам стандартів EN 14041 і EN 651 або EN ISO 10582

		Sarlon primeo	Sarlon primeo compact	
	Загальна товщина	EN ISO 24346	3,4 мм	2 мм
	Товщина шару зносу	EN ISO 24340	0.70 мм	0.70 мм
	Загальна вага	EN ISO 23997	2.870 г/м²	2.412 г/м²
	Зниження ударного шуму	EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 дБ	ΔL _w = 5 дБ
	Ударний шум у приміщенні	NF S 31-074	L _{n,e,w} < 65 дБ, Клас А	L _{n,e,w} < 75 дБ, Клас В
	Поглинання звуку	EN ISO 354 - EN ISO 11654	α _w = ± 0,05	-
	Залишкове вдавнення (типове значення) Вимога	EN ISO 24343-1	0,10 мм ≤ 0,20 мм	0,03 мм ≤ 0,10 мм
	Опір ковзанню	DIN 51130	R10	R10
	Вміст зв'язуючого для шару зносу		Тип I	Тип I
	Стійкість до стирання	EN 660-2	T	T
	Характеристики		EN 651 (ISO 11638)	EN ISO 10582
	Комерційне використання	EN ISO 10874	34	34
	Промислове використання	EN ISO 10874	42	43
	Пакування		Рулон	Рулон
	Довжина рулону	EN ISO 24341	25 м	25 м
	Ширина рулону	EN ISO 24341	2 м	2 м
	Використання роликів крісел	EN 425 (ISO 4918)	Так	Так
	Стійкість ніжок меблів	EN ISO 16581	придатне	придатне
	Стабільність розмірів Вимоги	EN 434 (ISO 23999)	< 0,10 % ≤ 0,40 %	< 0,10 % ≤ 0,40 %
	Стійкість кольору до світла Вимоги	EN ISO 105-B02	7 ≥ 6	7 ≥ 6
	Стійкість до утворення плям	EN ISO 26987	Гарна	Гарна
	Обробка поверхні		OVERCLEAN XL	OVERCLEAN XL
	Викиди в повітря: TVOC* через 28 днів	EN 16516	< 50 мкг/м³	< 20 мкг/м³
	REACH (Європейський регламент)	1907/2006/CE	придатне ⁽¹⁾	придатне ⁽¹⁾
	Відповідає вимогам EN 14041		Так	Так
	Вогнестійкість	EN 13501-1	Вfl-s1 ⁽²⁾	Вfl-s1 ⁽³⁾
	Опір ковзанню	EN 13893	Клас DS (μ ≥ 0,30)	Клас DS (μ ≥ 0,30)
	Електростатичні властивості	EN 1815	Е ≤ 2 кВ, Антистатичний	Е ≤ 2 кВ, Антистатичний
	Теплопровідність	EN 12524 (EN ISO 10456)	0,25 Вт/(м.К), підходить для теплої підлоги	0,25 Вт/(м.К), підходить для теплої підлоги

(1) Матеріали (продукція) не містять речовин зі списку потенційних забруднювачів, опублікованих ECHA (особливо небезпечні речовини SVHC), які підлягають декларуванню відповідно до REACH.

(2) Діє на негорючий основи A2fl-s1 або A1fl

(3) Дійсно для всіх субстратів: деревина, негорючий субстрат A2fl-s1 або A1fl

* TVOC: загальний вміст летких органічних сполук

Всі торгові організації Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001.

Усі виробничі підприємства компанії Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему екологічного менеджменту відповідно до стандарту ISO 14001.

Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в індивідуальних екологічних деклараціях про продукцію (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

