

Технічні характеристики

Needlefelt відповідає вимогам EN 1307

			Forte	Markant	Akzent	Markant Graphic	Forte Tile
	Загальна товщина	ISO 1765	6.5 мм	5.5 мм	5.0 мм	5.5 мм	6.2 мм
	Товщина шару зносу	ISO 1766	3.3 мм	2.3 мм	2.0 мм	2.3 мм	2.3 мм
	Загальна вага	ISO 8543	1500 г/м²	1200 г/м²	1000 г/м²	1200 г/м²	1350 г/м²
	Розмір колекції		25 кольорів	16 кольорів	13 кольорів	4 кольорів	12 кольорів
	К-сть в упаковці		-	-	-	-	16 (4 м²)
	Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 33	Клас 33	Клас 33	Клас 33	Клас 33
	Склад ворсу		100% поліамід	100% поліамід	80% PA / 20% PP	100% поліамід	100% поліамід
	Вага ворсу		750 г/м²	600 г/м²	500 г/м²	600 г/м²	400 г/м²
	Підснова		100% перероблений поліестер				
	Товщина рулону		200 см	200 см	200 см	200 см	-
	Довжина рулону		± 30 м	± 30 м	± 30 м	± 30 м	-
	Розміри	EN 994	-	-	-	-	50 см x 50 см
	Зниження ударного шуму	EN ISO 717-2	22 дБ	21 дБ	20 дБ	21 дБ	22 дБ
	Поглинання звуку	ISO 354	α _w = 0,20 (H)	α _w = 0,20 (H)	α _w = 0,20 (H)	α _w = 0,20 (H)	α _w = 0,20 (H)
	Використання меблів з роликівими колесами	ISO 4918	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4	r ≥ 2.4
	Стійкість кольору до світла	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Стійкість кольору до води	ISO 105/E01	> 3-4	> 3-4	> 3-4	> 3-4	> 3-4
	Стійкість кольору до вологості	ISO 105-X12	> 3	> 3	> 3	> 3	>3
	Стійкість кольору до сухого прибирання	ISO 105-X12	> 3-4	> 3-4	> 3-4	> 3-4	>3-4
	Електричний опір	ISO 10965	≤ 10 ⁷ Ω	≤ 10 ⁷ Ω	-	-	-
	Викиди в повітря всередині приміщення: TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0,1 mg/м³	≤ 0,1 мкг/м³	≤ 0,1 мкг/м3	≤ 0,1 мкг/м3	≤ 0,1 мкг/м3
	Перероблений вміст		> 50%	> 50%	> 50%	> 50%	> 60%
	Prodis GUT	www.pro-dis.info	4EE0AF7C	07F1DF88	F742BC5B		
	Спосіб установки		↑ ↑	↑ ↑	↑ ↑	↑ ↓	монолітний
	Відповідає вимогам						
	Код продукта	EN 14041:2004	0300720-DoP-010	0300236-DoP-306	0300227-DoP-306	0300572-DoP-306	0300720-DoP-010
	Реакція на вогонь	EN 13501-1	B _f ≤1, G, NCS	B _f ≤1, G, NCS	B _f ≤1, G, NCS	B _f ≤1, G, NCS	B _f ≤1, G, NCS
	Опір ковзанню	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/мК	0.06 Вт/мК	0.06 Вт/мК	0.06 Вт/мК	0.06 Вт/мК
	Напруга тіла	ISO 6356	≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ	≤ 2.0 кВ

Усі торгові організації Forbo Flooring systems у всьому світі мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до ISO 9001.

Усі виробничі операції Forbo Flooring systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих деклараціях екологічних продуктів (EPD).

