

eurocol

041

the strong connection



EUROPRIMER EC

Струмопровідна водно-дисперсійна ґрунтовка. Готова до застосування ґрунтовка чорного кольору. Наноситься на поглинаючі поверхні. При подальшому використанні зі струмопровідним клеєм замінює собою сітку з мідної стрічки.

ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	Акрилова дисперсія
Колір	Чорний
Консистенція	Низьков'язка

- економічна витрата
- замінює сітку з мідної стрічки
- створює поперечну струмопровідність
- підходить для використання в системі тепла підлога
- дуже низька емісія

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата	100 - 150 г/м ² , залежно від основи
Займистість	Не займається
Морозостійкість	Ні
Щільність	1,08 г/см ³

ПРИЗНАЧЕННЯ

Застосовується для створення поперечної струмопровідності з подальшим застосуванням струмопровідного клею 523 Eurostar Tack EC.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови зберігання	У нерозкритій заводській упаковці за температури 5-25°C
Інструмент	Валик зі спіненого матеріалу
Час висихання	2 - 4 години, залежно від основи
Термін зберігання	15 місяців
Температура призначення	Температура матеріалу в приміщенні мін. 18°C, температура підлоги 15°C
Морозостійкість	Ні

* Наведені значення є лабораторними, які, з огляду на велику варіативність кліматичних умов, складу чорнової підлоги та товщини шару, є лише орієнтовними значеннями.

Інструкція із застосування:

- Перед використанням ретельно перемішати!
- Укладання струмопровідних покриттів проводиться на підготовлені поверхні відповідно до норм країни застосування.
- Струмопровідну ґрунтовку 041 Europrimer EC рівномірно нанести на основу за допомогою валика з піноматеріалу. (утворюється чорна струмопровідна плівка, яка в поєднанні зі струмопровідним клеєм відразу ж відводить електростатичні заряди) .
- Необхідно стежити за тим, щоб ґрунтовка не виливалася з ємності прямо на підлогу, оскільки в цьому разі можуть утворитися обмежені за площею проміжні шари. Слід уникати утворення калюж.
- На кожні 30 м² укласти близько 1 м мідної стрічки 801 і заземлити її. При цьому кожна окрема точка площі повинна бути віддалена від мідної стрічки не більше ніж на 10 м, особливо у вузьких довгих приміщеннях.
- Після того, як ґрунтовка повністю висохне, можна починати приклеювання покриттів за допомогою струмопровідного клею.

Додаткова інформація

- Струмопровідна ґрунтовка 041 Europrimer EC знижує абсорбуючу здатність основи підлоги, тому при укладанні паронепроникних підлогових покриттів слід збільшити час для підсушки клею.
- При прямому приклеюванні килимових покриттів на підготовлену основу підлоги, слід попередньо отримати консультацію в технічному відділі.
- Поверхні, що кришаться, відшаровуються, слід попередньо ретельно відшліфувати, щоб уникнути подальших проблем з адгезією.
- Ми рекомендуємо провести достатню кількість самостійних випробувань для перевірки адгезії струмопровідної ґрунтовки 041 Europrimer EC на підготовленій основі.
- Під час виконання робіт слід дотримуватися відповідних норм і приписів.
- Враховуйте технічну інформацію для інших допоміжних матеріалів!
- Для забезпечення бездоганного нанесення ґрунтовки необхідно забезпечити відповідні кліматичні умови у приміщенні: температура повітря, підлоги та ґрунтовки - не нижче 15 °C, відносна вологість повітря - не вище 75 %. вологість повітря не вище 75 % (рекомендується <65%).

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

LEED	ЛОС 0 г/л, відповідає: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 0 %, Рівень якості: 4
Паспорт безпеки	Надається за запитом

УПАКОВКА

Артикул	Назва	Упаковка	Штрих-код	Кількість на палеті
041	Europrimer EC	10 кг	4607164121341	60 шт