

eurocol 050

the strong connection



EUROPRIMER MIX

Дисперсійна ґрунтовка; можна розбавляти водою.

ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Поліакрилатна дисперсія.
Колір	Білий.
Консистенція	Рідка.

- Розчинна у воді дисперсійна ґрунтовка для попередньої обробки поглинаючих цементних основ перед вирівнювальними та клейовими роботами.
- Розбавляється водою у співвідношенні 1 : 4 - 5, в залежності від основи.
- Також для зв'язування залишків пилу перед приклеюванням текстильних покриттів або паркету дисперсійними клеями і як проміжна ґрунтовка для багатшарового вирівнювання.
- Продукт можна використовувати на підлогах з підігрівом.
- Для використання всередині приміщень.
- Дуже низькоемісійний матеріал для укладання, сертифікований згідно з EMICODE EC 1.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	приблизно 40 г/м² при розведенні 1:4, підвищене поглинання основи може призвести до додаткової витрати.
Морозостійкість	Ні.
Особливість	Дуже економний.

ЗАСТОСУВАННЯ

- як ґрунтовка, що зв'язує пил на поглинаючих основах, перед вирівнюванням або склеюванням.

ВИКОРИСТАННЯ

Зберігання	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.
Інструменти	Поролоновий валик, фарборозпилювач.
Пропорція змішування	1 : 4 на поглинаючі, цементуючі основи.
Час висихання	30 хвилин. *
Термін зберігання	Приблизно 15 місяців в оригінальній упаковці. Після відкриття щільно закрити і використати якомога швидше.
Очищувач	Вода.
Примітки	TODO

* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Основа повинна бути стійкою до стискання і розтягування, постійно сухою, без тріщин і пилу, рівною і без шарів, які можуть погіршити адгезію.

050 EUROPRIMER MIX

- Тріщини або шви (за винятком структурних компенсаційних швів) необхідно закрити Eurocol Europlan 913 Silicate.
- У разі виявлення дефектів необхідно повідомити про проблеми в письмовій формі.

Інструкція по застосуванню:

- Перед нанесенням витримайте ґрунтовку відповідно до умов роботи.
- Перед використанням добре збовтати.
- Залежно від поглинаючої здатності основи та пористості дисперсійну ґрунтовку розбавити водою у співвідношенні 1:4 – 1:5 та ретельно перемішати.
- Як проміжну ґрунтовку для цементних шпаклівок, її розбавляють водою у співвідношенні 1:7 і ретельно перемішують. Перед нанесенням проміжної ґрунтовки перший шар шпаклівки повинен повністю висохнути. Рівномірно нанесіть на професійно підготовлену поверхню, не утворюючи калюж. ґрунтовку також можна розпилювати, захищаючи сусідні компоненти від забруднення.
- Час висихання залежить від нанесеної кількості, від температури та вологості в приміщенні, а також від іншого використовуваного матеріалу.
- Для зміцнення слабких основ, що відшаровуються, ґрунтовку наносити в три шари - перший шар розвести з водою 1:9, другий шар 1:7, третій 1:5. Час підсушування між шарами 30 хвилин, час повного висихання під наступні роботи 3-6 годин.
- При підготовці основи під нанесення клею, ґрунтовка розбавляється 1:7, час підсушування 30-60 хвилин.

Умови укладання:

не менше 15 °C температура підлоги, не менше 18 °C матеріалу і температура приміщення, 35-75% відн. Вологість, рекомендована <65%.

ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE	Монтажні матеріали D1, без розчинників, вміст розчинників ≤ 0,5%.
LEED	VOC 0 г/л, відповідає: IEQ Credit 4.1
DGNB	VOC 0%, рівень якості: 4
Клас небезпеки	немає
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте їжі, пиття та куріння під час обробки продукту. Відправляйте на переробку лише порожні контейнери. Залишки матеріалу набору можна утилізувати як побутові відходи.
Паспорт безпеки	Для отримання додаткової інформації перегляньте паспорт безпеки, доступний на www.forbo-eurocol.de .
Контактний телефон для алергіків	Інформація для алергіків: +49 361 730410.
Речовини, що викликають алергію	Містить суміш: 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [№ ЄС. 247-500-7] та 2-метил-2-ізотіазол-3-он [№ ЄС 220-239-6] (3:1), 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он. Може викликати алергічні реакції.

ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	Вантажна одиниця
050	Europrimer Mix	ПЕ каністра 10 кг	60/на палеті
050	Europrimer Mix	ПЕ пляшка 1 кг, 12 пляшок в ящику	384/на палеті

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування. Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта. Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт. Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.

050 EUROPRIMER MIX

forbo