


Технічні характеристики

Marmoleum Striato відповідає вимогам EN ISO 24011
Marmoleum Striato Decibel відповідає вимогам EN 686



		Marmoleum sheet Walton, Concrete, Piano, Cocoa, Slate	Marmoleum Decibel sheet Walton, Concrete, Piano, Cocoa, Slate
	Загальна товщина	EN-ISO 24346 2.5 MM	3.5 MM
	Захисний шар		
	Побутове використання	EN-ISO 10874 Клас 23, важкий	Клас 23, важкий
	Комерційне використання	EN-ISO 10874 Клас 34, дуже важкий	Клас 33, важкий
	Легке промислове використання	EN-ISO 10874 Клас 43, важкий	Клас 41, помірний
	Розмір колекції	78 кольорів	78 кольорів
	Ширина рулону	EN-ISO 24341 2.00 м	1.95 / 2.00 м
	Довжина рулону	EN-ISO 24341 ≤ 33 м	≤ 33 м
	Загальна вага	EN-ISO 23997 2900 г/м²	3100 г/м²
	Залишкове вдавнення типове значення	EN-ISO 24343-1 ≤ 0.15 мм ~0.08 мм	≤ 0.30 мм ~0.20 мм
	Використання роликових крісел	ISO 4918/ EN 425	Підходить для офісних крісел з коліщатами
	Стійкість кольору до світла	EN-ISO 105-B02	Метод 3: синя шкала > 6
	Гнучкість	EN-ISO 24344 ø 40 мм	ø 40 мм
	Стійкість до хімічних речовин	EN-ISO 26987	Стійкий до розведених кислот, масел, жирів та до звичайних розчинників. Не стійкий до тривалого впливу лугів.
	Бактеріостатичні властивості*	Мармолеум має природні бактеріостатичні властивості, які підтверджені незалежними лабораторіями навіть проти бактерії MRSA.	
	Стійкість до сигарет	EN 1399	Не плавиться від сигарет. Сліди, залишені на Marmoleum внаслідок погашених сигарет, можна видалити.
	Опір ковзанню	DIN 51130 R9 Slate R10	R9 Slate R10
	Поглинання ударного шуму	EN-ISO 717-2 ≤ 5 дБ	18дБ Мармолеум з підкладкою з поліолефінової піни. Усі товари доступні до замовлення.
	Викиди в атмосферу в приміщенні: TVOC через 28 днів	EN ISO 16000-9 < 50 мкг/м³	< 50 мкг/м³
	Оцінка життєвого циклу**	LCA є основою для забезпечення найнижчого впливу на навколишнє середовище.	
	Створюючи краще середовище	Мармолеум виробляється CO ² нейтральним.	
	Поновлювана електроенергія	Мармолеум виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.	
		Мармолеум і Marmoleum Decibel виготовлені з 94-98% натуральних матеріалів.	
		Мармолеум містить деревне борошно, сертифіковане за стандартом PEFT.	
		Marmoleum Coccoa додатково містить натуральні оболонки какао, виробничий залишок регіонального голландського виробництва какао.	
		Marmoleum та Marmoleum Decibel не містять ПВХ, поліетилентерефталат, синтетичного каучуку та пластифікаторів	
		Marmoleum відповідає вимогам REACH.	
	перероблений вміст	Мармолеум містить перероблений вміст.	
	застосування до теплої підлоги	так	так

Листовий мармолеум та Marmoleum Decibel відповідають вимогам EN 14041

	Код продукту	EN 14041	0100201-DoP-306	0100207-DoP-306
	Вогнестійкість	EN 13501-1	C _s ≤1	C _s ≤1
	Опір ковзанню	EN 13893	DS-μ ≥ 0.30	DS-μ ≥ 0.30
	Електростатичні властивості	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Теплопровідність	EN 12524	0.17 W/m·K	0.17 W/m·K

* Лист мармолеуму можна встановити сіткою, або зі зварювальним стрижнем у шві. Обидва рішення є перевіреними та гігієнічними.
** Застосування листового Marmoleum може допомогти збільшити внесок у проєкт/будівлю для кваліфікації LEED.

Усі торгові організації Forbo Flooring Systems у всьому світі мають сертифіковану систему менеджменту якості відповідно до ISO 9001.
Усі виробничі операції підлогових систем Forbo мають сертифіковану систему екологічного управління відповідно до ISO 14001.
Оцінка життєвого циклу продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих деклараціях екологічної продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.

