

Технічні характеристики



Marmoleum Striato відповідає вимогам EN ISO 24011
Marmoleum Striato Decibel відповідає вимогам EN 686

Marmoleum Striato Decibel відповідає вимогам EN 686		Marmoleum Striato	Marmoleum Striato Decibel	
	Загальна товщина	EN ISO 24346	2.5 мм	3.5 мм
	Захисний шар		TopShield²	TopShield²
	Розмір колекції		16	На запит
	Побутове використання	EN ISO 10874	Клас 23	Клас 23
	Комерційне використання	EN ISO 10874	Клас 34	Клас 33
	Легке промислове використання	EN ISO 10874	Клас 43	Клас 41
	Ширина рулону	EN ISO 24341	2.0 м	1.95 м / 2.0 м
	Довжина рулону	EN ISO 24341	≤ 33 м	≤ 33 м
	Загальна вага	EN ISO 23997	2900 г/м²	3100 г/м²
	Опір ковзанню (випробування пандусом)	DIN 51130	R9	R9
	Використання роликів крісел	ISO 4918	Допустиме	Допустиме
	Залишкове вдавнення типове значення	EN ISO 24343-1	≤ 0.15 мм ~ 0.08 мм	≤ 0.30 мм ~ 0.20 мм
	Стійкість кольору до світла	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Викиди в атмосферу в приміщенні: TVOC через 28 днів		≤ 0,05 мг /м³	≤ 0,05 мг /м³
	Бактеріостатичні властивості*	Мармолеум має природні бактеріостатичні властивості, які підтверджені незалежними лабораторіями навіть проти бактерії MRSA.		
	Стійкість до хімічних речовин	EN ISO 26987	Стійкий до розведених кислот, масел, жирів та до звичайних розчинників. Не стійкий до тривалого впливу лугів.	
	Стійкість до сигарет	EN 1399	Не плавиться від сигарет. Сліди, залишені на Marmoleum внаслідок погашених сигарет, можна видалити.	
	Гнучкість	EN-ISO 24344	ø 40 мм	ø 40 мм
	Поглинання ударного шуму	EN ISO 717-2	-	18 дБ
	Створюючи краще середовище			
	Оцінка життєвого циклу	LCA є основою для забезпечення найнижчого впливу на навколишнє середовище.		
	CO₂ нейтральний	Мармолеум виробляється CO² нейтральним. **		
	Поновлювана електроенергія	Мармолеум виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.		
	натуральні матеріали (наприклад ляне масло, джут, смола дерев, деревне борошно, вапняк)	Marmoleum і Marmoleum Decibel виготовлені з 94-98% натуральних матеріалів.		
		Мармолеум містить деревне борошно, сертифіковане за стандартом PEFT		
		Marmoleum та Marmoleum Decibel не містять ПВХ, поліетилентерефталат, синтетичного каучуку та пластифікаторів		
		Marmoleum відповідає вимогам REACH.		
	перероблений вміст	Мармолеум містить перероблений вміст.		
	застосування до теплої підлоги	так		

Мармолеум відповідає вимогам EN 14041: 2004

	Код продукту		0100201-DoP-306	0100207-DoP-306
	Вогнестійкість	EN 13501-1	Cfl-s1,G,CS	Cfl-s1,G,CS
	Опір ковзанню	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Теплопровідність	EN 12524	0.17 W/mK	0.17 W/mK
	Електростатичні властивості	EN 1815	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV

* Лист мармолеуму можна встановити сіткою, або зі зварювальним стрижнем у шві. Обидва рішення є перевіреними та гігієнічними.

** Для перевірки та детальної інформації зверніться до нашої EPD Marmoleum.



Усі торгові організації Forbo Flooring Systems у всьому світі мають сертифіковану систему менеджменту якості відповідно до ISO 9001.
Усі виробничі операції підлогових систем Forbo мають сертифіковану систему екологічного управління відповідно до ISO 14001.
Оцінка життєвого циклу продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих деклараціях екологічної продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.



FLOORING SYSTEMS