

Технічні характеристики

Flotex рулон, плитка та дошка відповідають вимогам EN 1307

		Рулон	Плитка	Планка	Рельєфна плитка	Плитка AcousticPlus	Розділювачі
	Загальна товщина	ISO 1765	4.3 мм	5.0 мм	5.0 мм	5.9 мм	4.3 мм
	Комерційне використання	EN-ISO 10874	Клас 33 важкий	Клас 33 важкий	Клас 33 важкий	Клас 33 важкий	Клас 33 важкий
	Ширина рулону		2.0 м	–	–	–	11см / 22 см
	Довжина рулону		30 м	–	–	–	15 м
	Розмір плитки/планки		–	50 x 50 см	100 x 25 см	50 x 50 см	50 x 50 см
	Кількість плитки /дошки в ящику		–	12 (3 м²)	10 (2.5 м²)	12 (3 м²)	10 (2.5 м²)
	Загальна вага	ISO 8543	1.8 кг/м²	4.8 кг/м²	4.8 кг/м²	4.8 кг/м²	2.6 кг/м²
	Стабільність розмірів	ISO 2551 / EN 986	< 0.2%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.2%
	Стойкість до стирання	EN 1307 annex F	> 1000 циклів	> 1000 циклів	> 1000 циклів	> 1000 циклів	> 1000 циклів
	Використання роликів крісел	EN 985 Test A	г ≥ 2,4 безперервного використання - пройдено	г ≥ 2,4 безперервного використання - пройдено	г ≥ 2,4 безперервного використання - пройдено	г ≥ 2,4 безперервного використання - пройдено	г ≥ 2,4 безперервного використання - пройдено
	Стойкість кольору до світла	EN-ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Опір ковзанню	UK SRG pendulum	Сухий - дуже низький ризик ковзання Мокрий - низький ризик ковзання	Сухий - дуже низький ризик ковзання Мокрий - низький ризик ковзання	Сухий - дуже низький ризик ковзання Мокрий - низький ризик ковзання	Сухий - дуже низький ризик ковзання Мокрий - низький ризик ковзання	Сухий - дуже низький ризик ковзання Мокрий - низький ризик ковзання
	Акустичні властивості	EN-ISO 717-2	Звуковий удар ΔLw ≥ 20 дБ	Звуковий удар ΔLw ≥ 20 дБ	Звуковий удар ΔLw ≥ 20 дБ	Звуковий удар ΔLw ≥ 20 дБ	Звуковий удар ΔLw ≥ 20 дБ
		ISO 354	Поглинання звуку = 0.10	Поглинання звуку = 0.10	Поглинання звуку = 0.10	Поглинання звуку = 0.10	Поглинання звуку = 0.10
	Водонепроникність	EN 1307 annex G	Пройшов	Пройшов	Пройшов	Пройшов	Пройшов
	Створюючи краще середовище						
	Поновлювана електроенергія						
	Flotex виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.						
	Перероблений вміст						
	Рулон Flotex містить до 20% переробленого вмісту за вагою. Плитка / дошка Flotex містить до 52% переробленого вмісту за вагою.						
	Якість повітря в приміщенні						
	Усі продукти Flotex тестуються на предмет викидів у приміщенні відповідно до ISO 16000-9 через 3 дні та 28 днів. Flotex Colour має викиди, нижче зазначених через 28 днів.						
	SKA	Flotex відповідає критеріям рейтингу SKA для M12 для м'яких підлогових покриттів в офісних та вищих навчальних закладах.					
	LCA	LCA є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище.					
		EN 14041	EN 14041	EN 14041	EN 14041	EN 14041	EN 14041
		CE	CE	CE	CE	CE	CE
	Flotex відповідає вимогам EN 14041	1200101-DOP-512	1200201-DOP-306	1200201-DOP-306	1200201-DOP-306	1200202-DOP-811	1200101-DOP-512
	Вогнестійкість		B _a ≥s1	B _a ≥s1	B _a ≥s1	B _a ≥s1	B _a ≥s1
	Опір ковзанню	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Електростатичні властивості	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
	Теплопровідність	ISO 8302	0.048 м²K/W	0.037 м²K/W	0.037 м²K/W	0.037 м²K/W	0.048 м²K/W
	Викиди повітря в приміщенні	EN 16516	< 0,2 мг/м³	< 0,2 мг/м³	< 0,2 мг/м³	< 0,2 мг/м³	< 0,2 мг/м³
	Вміст специфічних небезпечних речовин	EN 14041	Відповідає стандартам	Відповідає стандартам	Відповідає стандартам	Відповідає стандартам	Відповідає стандартам

Усі торгові організації Forbo Flooring Systems у всьому світі мають сертифіковану систему менеджменту якості відповідно до ISO 9001.

Усі виробничі операції підлогових систем Forbo мають сертифіковану систему екологічного управління відповідно до ISO 14001.

Оцінка життєвого циклу продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих деклараціях екологічної продукції (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.



FLOORING SYSTEMS