

Технічні характеристики

Технічні характеристики
Sarlon complete step відповідає вимогам EN 14041 та EN 651

Sarlon complete step

   	 Відповідність EN 14041		Так
	Вогнестійкість	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (1)
	Протокол випробування		n°RA05-0555 (CSTB)
	Опір ковзанню	EN 13893	Клас DS ($\mu \geq 0,30$)
	Електростатичні властивості	EN 1815	E ≤ 2 kV , Антистатичний
	Теплопровідність	EN 12524 (EN ISO 10456)	0,25 W/(m.K), підходить для теплої підлоги
      	Поглинання ударного шуму	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 17$ дБ
	Поглинання внутрішнього ударного шуму	S 31-074	L _{n,e,w} < 65 дБ, Клас А
	Загальна товщина	EN 428 (ISO 24346)	3,35 мм
	Товщина шару зносу	EN 429 (ISO 24340)	0,85 мм
	Загальна вага	EN 430 (ISO 23997)	3,1 кг/м ²
    	Зносостійкість	EN 660-2 (ISO 24338)	Група Т
	Поглинання звуку	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,05$
	Технічні характеристики		NF EN 651 (ISO 11638)
	Комерційне використання	EN 685 (ISO 10874)	34
	Формат		Рулон
    	Довжина рулону	EN 426 (ISO 24341)	20 м
	Ширина рулону	EN 426 (ISO 24341)	1,01 м
	Залишкове вдавнення середнє типове значення вимога	EN 433 (ISO 24343-1)	0,11 мм 0,08 мм $\leq 0,20$ мм
	Стабільність розмірів вимога	EN 434 (ISO 23999)	< 0,10 % $\leq 0,40$ %
	Стійкість кольору до світла вимога	EN ISO 105-B02	7 ≥ 6
    	Стійкість до плям	EN 423 (ISO 26987)	Гарна
	Електростатична поведінка	NF P62.001	Антистатичність - Клас 1
	Опір ковзанню	DIN 51130	R9
	Фунгістатичне та бактеріостатичне просочення		BIOSTATIC®
	REACH (регламент Європейського союзу)	1907/2006/CE	Відповідає вимогам (2)

(1) На негорючих поверхнях A1fl або A2fl

(2) Товари (продукти) не містять жодних речовин зі списку, опублікованого ЕСНА (речовини, що викликають надзвичайну стурбованість SVHC) відповідно до регламенту REACH