

eurocol

044

the strong connection



EUROPRIMER MULTI

Універсальна ґрунтовка. Ґрунтовка-концентрат для мінеральних поверхонь, що поглинають і не поглинають вологу. Використовується перед шпаклювальними та клейовими роботами. Розбавляється водою залежно від типу основи.

ОПИС ПРОДУКТУ

Основа	Акрилова дисперсія
Колір	Білий

- економічна витрата, наноситься валиком або розпилювачем
- придатна для обробки основ, що поглинають і не поглинають вологу
- розбавляється водою (КОНЦЕНТРАТ)
- не містить розчинників
- ґрунтовка придатна для використання в системі тепла підлога
- для зовнішніх і внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата	50 - 150 г/м ² , залежно від основи
Займистість	Не займається
Морозостійкість	Морозостійкий під час транспортування. 5 циклів заморожування-відтавання до -40°C
Щільність	1,02 г/см ³

ПРИЗНАЧЕННЯ

- зниження здатності поглинання води пористих основ (цементні стяжки, підлоги на основі сульфату кальцію, гіпсові поверхні);
- створення адгезії вирівнювальних сумішей до гладких основ, що не поглинають вологу (тераццо, керамічна плитка, натуральний камінь, наливний асфальт, залишки клею, які неможливо видалити);
- створення адгезії вирівнювальних сумішей до дерев'яних підлог, ДСП, фанери, всередині і зовні приміщень.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Умови зберігання	У нерозкритій заводській упаковці за температури 5-25°C
Інструмент	Валик зі спіненого матеріалу, хутряний валик, розпилювач
Час висихання	0,5 - 15 годин, залежно від основи
Термін зберігання	15 місяців
Очищувач	Вода

Температура застосування

Температура матеріалу і в приміщенні мін. 18°C, температура підлоги хв. 15°C

Морозостійкість

Морозостійкий при транспортуванні. 5 циклів заморозування-відтавання до -40°C

* Наведені значення є лабораторними, які, з огляду на велику варіативність кліматичних умов, складу чорнової підлоги та товщини шару, є лише орієнтовними значеннями.

Основа:

- Повинна відповідати вимогам - має бути рівною, сухою, без пилу і жиру, міцною на розрив, тиск і розтягнення, без тріщин і вільною від елементів, що знижують адгезію.
- Основи з недоліками слід відшліфувати, відфрезерувати і пропилососити. В іншому випадку зафіксувати наявні недоліки в письмовому вигляді.
- Наявні тріщини слід закрити епоксидною масою для тріщин 816.
- Керамічну плитку необхідно очистити і відшліфувати. На міжплиточні шви необхідно нанести ґрунтовку 070 Europrimer Fill, щоб уникнути продавлювання в цих місцях нанесених згодом нівелюючих мас.

Інструкція із застосування:

- Залежно від застосування розбавити водою і ретельно розмішати. Нанести рівномірно на підготовлену основу, без прогалин і без утворення калюж.
- Час висихання залежить від кількості нанесеного продукту, температури приміщення, відносної вологості повітря, а також способу застосування ґрунтовки.

Зверніть увагу на таблицю!

Основа	Розведення водою	Час для підсушування
Під час подальшого шпаклювання цементними вирівнювальними сумішами:		
цементні основи абсорбуючі, щільні, неабсорбуючі основи, наприклад: тераццо, наливний асфальт, водонерозчинні залишки клею	1:2	30 хв. до прозорого підсихання
дерев'яні підлоги або плити ДСП	1:1	4 - 6 годин
ангідридні поверхні (на основі сульфату кальцію) готові сухі конструкції (плити)	не розбавляючи водою	15 годин
	1:1	15 годин
	1:1	15 годин

Під час подальшого шпаклювання гіпсовою вирівнювальною сумішшю:

ангідридні поверхні, які вирівнюватимуть гіпсовою сумішшю 920 Europlan Alpha	1:1	ок. 60 хвилин до повного підсушування (при товщині шару до 5 мм), більш товсті шари вимагають для підсушування хв. до 15 годин, при цьому рекомендується застосування ізолювальних ґрунтовок
Цементні поверхні, які вирівнюватимуть гіпсовою сумішшю 920 Europlan Alpha	1:2	15 годин

Для підготовки основи перед нанесенням клеїв

Цементні та гіпсові поверхні	1:5	30-60 хвилин
------------------------------	-----	--------------

додаткова інформація

На чутливі до вологи основи (поверхні з магнезію, водонерозчинні залишки клею) не можна наносити універсальну ґрунтовку 044 Europrimer Multi.

- При нанесенні вирівнювальної суміші шаром понад 5 мм слід збільшити час висихання ґрунтовки або необхідно застосувати ізолювальні ґрунтовки, для того щоб мінімізувати проникнення води з вирівнювальної суміші в основу.
- Не можна застосовувати ґрунтовку 044 Europrimer Multi на основі з сульфату кальцію під час подальшого приклеювання паркету. У цьому випадку рекомендується застосування спеціальної ґрунтовки для паркету 046 Europrimer Bond.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Паспорт безпеки надається за запитом

УПАКОВКА

Артикул	Назва	Упаковка	Штрих-код	Кількість на палеті
044	Europrimer Multi	10 кг	4607164120719	60 шт.