

# eurocol

# 528

the strong connection



## EUROSTAR ALLROUND

Універсальний, вологостійкий клей з тривалим часом укладання для вінілових і текстильних підлогових покриттів.

### ОПИС ПРОДУКТУ

Склад	Акрилова дисперсія
Колір	Бежевий.
Консистенція	В'язка.

- Високоякісний клей для приклеювання з подовженим часом укладання.
- Для приклеювання гомогенних і гетерогенних ПВХ-покриттів у вигляді рулонів і плиток, дизайнерських підлогових ПВХ-покриттів (LVT), CV-покриттів, текстильних покриттів, а також для схвалених ізоляційних підкладок Eurocol.
- Для укладання на стандартизовані, повністю вирівняні, поглинаючі основи.
- Клей має високу початкову адгезію.
- Продукт можна використовувати на підлогах з підігрівом.
- Підходить для використання стільців з коліщатами відповідно до DIN EN 12529.
- Підходить для миття миючими засобами відповідно до RAL 991 A2.
- Для використання всередині приміщень.
- Дуже низький рівень емісії EMICODE EC 1 Plus.
- Будівельний продукт, перевірений на викиди відповідно до принципів DIBt.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата	приблизно 250 - 490 г/м <sup>2</sup> , залежно від основи та підкладки підлогового покриття.
Час встановлення	Приблизно 48 годин.
Морозостійкість	Ні.
Особливість	Універсальне застосування.
Щільність	1,3 г/см <sup>3</sup> .

### ЗАСТОСУВАННЯ

Для приклеювання

- гомогенні та гетерогенні ПВХ покриття для підлоги в рулонах і плитках, дизайнерські ПВХ покриття для підлоги (LVT),
- покриття CV,
- текстильні покриття (наприклад, голкопробивний ковровлін),
- схвалені ізоляційні підкладки Eurocol.

Також для склеювання плит мультиплексної фанери, плит на основі деревини (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4) між собою, наприклад, при влаштуванні спортивних підлог.

### ВИКОРИСТАННЯ

528 EUROSTAR ALLROUND

<b>Зберігання</b>	У прохолодному та сухому місці, добре закритому при нормальній температурі (5 - 30) °C.
<b>Інструменти</b>	Зубчастий шпатель A2, B1-B2 (ТКВ). Залежно від покриття підлоги.
<b>Час висихання</b>	Приблизно 40 хвилин*.
<b>Робочий час</b>	Приблизно 5 - 10 хвилин. *
<b>Термін зберігання</b>	Приблизно 15 місяців в оригінальній упаковці. Після відкриття щільно закрити і використати якомога швидше.
<b>Очищувач</b>	Вода.
<b>Температура обробки</b>	TODO
<b>Примітки</b>	<p>Необхідно враховувати технічну інформацію та паспорти безпеки використовуваних матеріалів для укладання та покриттів!</p> <p>Перед укладанням дайте покриттям акліматизуватися в приміщеннях. Покриття повинні бути укладено рівно.</p> <p>Під час фази затвердіння слід уникати прямого впливу тепла/сонячного випромінювання, а також динамічних і точкових навантажень.</p> <p>Зварювання покриттів проводити не раніше наступного дня.</p> <p>Щоб максимально зменшити залишкові вм'ятини, еластичні підлогові покриття слід укладати у вологий клейовий шар і відразу добре втирати, щоб повністю роздавити клейові борозенки. Якщо перевищено час укладання, протягом якого клейові борозенки можна ще повністю роздавити, залишаються нерівності, які можуть проявитися на поверхні тонких покриттів або сплюснутися під точковими навантаженнями. Це призводить до видимих деформацій у структурі підлогового покриття. Робочий процес повинен бути організований таким чином, щоб час підсушування, за якого забезпечується вологе змочування зворотного боку покриття, не був перевищений. Усі претензії з цього приводу виключаються.</p> <p>При укладанні текстильних покриттів слід звертати увагу на їхню стабільність при впливі вологи (усадка). При укладанні текстильних покриттів без наповнювачів слід дотримуватися часу підсушування приблизно 20 хвилин, щоб уникнути «втягування» ще вологого клею в основу покриття. EMICODE, додаткова інформація на сайті <a href="http://www.emicode.com">www.emicode.com</a>.</p> <p>Носіть захисні рукавички/захист для очей.</p>

\* Наведені значення є лабораторними, які є лише рекомендаціями з огляду на значні відмінності в кліматичних умовах, складі основи та товщині шару.

Основа:

- Основа повинна бути міцною на стиск і розтяг, постійно сухою, без тріщин і пилу, рівною та вільною від шарів, що знижують адгезію.
- Шари, що знижують адгезію, та старі залишки матеріалів слід видалити за допомогою відповідних механічних засобів відповідно до вимог DIN 18365.
- Для шпаклювання основи слід використовувати рекомендовані шпаклювальні маси/грунтовки Eurocol.
- Матеріали для укладання повинні відповідати основі та призначенню.

Інструкція по застосуванню:

- Продукт слід витримати відповідно до умов обробки перед використанням.
- Перед застосуванням перемішати!
- Наносити клей зубчастим шпателем рівномірно і суцільним шаром на основу, уникаючи скупчення клею, відповідно до типу покриття. Зворотний бік покриття повинен бути рівномірно покритий клеєм у формі борозенок.
- Покриття необхідно укладати в ще вологий шар клею.
- Необхідний час підсушування залежить від кількості клею, температури, вологості повітря та поглинальної здатності основи.  
При тестуванні клей повинен тягнутися нитками, але не розмазуватися.
- Залежно від клімату в приміщенні та поглинальної здатності основи, укладання акліматизованого покриття слід проводити негайно або після часу підсушування, зазначеного в технічних даних. Покриття потрібно вдавлювати та прокатати валиком, уникаючи потрапляння повітря під покриття або негайно видаляючи його.
- Краї покриття та нещільно прилеглі кінці слід ретельно вклати.
- За необхідності кінці, шви або інші ділянки з порожнинами слід повторно втерти або прокатати валиком приблизно через 15 хвилин після укладання.

**Умови укладання:**

Температура підлоги не менше 15°C, температура матеріалу і приміщення не менше 18°C, відносна вологість повітря 35-75%, рекомендована <65%.

## ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЯ

528 EUROSTAR ALLROUND



## ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

GISCODE	D1 Матеріали для укладання, що не містять розчинників, вміст розчинників $\leq 0,5\%$ .
LEED	ЛОС 0 г/л, відповідає вимогам: IEQ Credit 4.1
DGNB	ЛОС 0 %, рівень якості: 4
Клас небезпеки	Відсутні.
Охорона праці та захист навколишнього середовища	Паспорт безпеки продукції Forbo Eurocol відповідно до Директиви ЄС 91/155 Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте вживання їжі, напоїв та куріння під час використання продукту.
Паспорт безпеки	Утилізувати тільки порожні контейнери для переробки. Залишки зав'язаного матеріалу можна утилізувати як побутові відходи.
Контактний телефон для алергіків	Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки, доступний на сайті <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a> .
Речовини, що викликають алергію	Інформація для алергіків: +49 361 730410. Містить суміш: 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [EC № 247-500-7] та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону [EC № 220-239-6] (3:1).

## ДАНІ ПРО ПОЗИЦІЮ

Артикул	Назва продукту	Упаковка	Вантажна одиниця
528	Eurostar Allround	Відро з поліетилену 13 кг	44/на палеті
528	Eurostar Allround	Відро з поліетилену 20 кг	32/на палеті

Ця інформація призначена для того, щоб проконсультувати вас в міру наших знань, заснованих на наших тестах і досвіді в лабораторії і на практиці. У зв'язку з великою кількістю можливих застосувань, а також умовами зберігання та обробки наших продуктів, які знаходяться поза нашим контролем, ми не можемо гарантувати результати обробки в кожному конкретному випадку. Необхідно дотримуватися відповідних стандартів і правил торгівлі. За межами Німеччини діють відповідні національні правила, з якими користувач повинен бути ознайомлений. Будь-яке використання, відмінне від зазначеного в нашому технічному описі, вимагає нашої прямої згоди. В іншому випадку ми не несемо жодної відповідальності. Тому ми рекомендуємо вам самостійно провести необхідні випробування.

Вказані значення є лабораторними значеннями, які відносяться до стандартних умов і повинні розглядатися лише як орієнтовні значення через велику кількість можливих застосувань залежно від об'єкта.

Ця технічна інформація замінює всі раніше опубліковані технічні паспорти та інформацію про продукт.

Будь ласка, зверніться також до наших Загальних положень та умов.

528 EUROSTAR ALLROUND

forbo